

GENERALITÀ & DATI SPECIFICI

Tipo	Polimero inorganico rinforzato (matrice multi-polimerica inerte)
Descrizione	Questo è un rivestimento con prestazioni estreme per esposizioni alle alte temperature, criogeniche e cicliche. Thermaline Heat Shield contiene una combinazione speciale di pigmenti rinforzanti lamellari potenziati da una matrice polimerica inerte. Il film risultante fornisce una barriera eccezionale contro esposizioni corrosive o estremamente aggressive che si incontrano generalmente in ambienti ad alte temperature. Questo è un rivestimento versatile ideale per tutte le tubazioni, serbatoi e attrezzature che operano a temperature a partire da quelle criogeniche fino a 650°C (1200°F). Risulta particolarmente adatto per prevenire la corrosione su tubazioni e attrezzature sia in acciaio al carbonio sia in acciaio inossidabile in servizio sotto coibentazione. Questo rivestimento rinforzato quando applicato in shop, mostra tempi di movimentazione superiori ai rivestimenti a base silicone standard (vedere paragrafo tempi di essiccazione). È raccomandato per i sistemi CS-6 e SS-5 inclusi nello standard NACE SP0198 che indica le procedure standard di pitturazione per il controllo della corrosione sotto coibentazione (CUI).
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Film polimerico speciale rinforzato e flessibile. • Uso versatile per esposizioni a partire da temperature criogeniche fino a 650 °C (1200 °F). • Movimentabile senza polimerizzazione a caldo (vedere il paragrafo Tempi di Essiccazione) • Eccezionali proprietà barriera. • Protegge l'acciaio in condizioni termiche cicliche umide. • Idoneo per l'applicazione sia in stabilimento sia in cantiere. • Protegge dalla corrosione già con essiccazione a temperatura ambiente. • Conforme a: ISO 12944-6 C5-M Medium. • Auto-primerizzante o da applicare su primer tipo Carbozinc 11 quando il servizio non prevede la coibentazione. • Protegge l'acciaio inossidabile dai cloruri e dalla corrosione tipo "cracking" da stress. • Tempi di ricopertura molto rapidi.
Colore	Grigio metallico e grigio scuro metallico.
Finitura	Eggshell
Primer	Autoprimerizzante. Può essere utilizzato sopra CARBOZINC 11 per servizio in atmosfera (senza coibentazione).
Spessore Secco	89 - 127 micron (3.5 - 5 mils) per strato Due strati sono raccomandati per ottenere le massime prestazioni. I massimi risultati si raggiungono mantenendo lo spessore secco massimo inferiore a 300 micron (12 mils)
Residuo Secco	In volume 51% +/- 2%
Resa Teorica	20.1 m ² /l a 25 micron (818 piedi ² /gal a 1.0 mils) 5.7 m ² /l a 88 micron (234 piedi ² /gal a 3.5 mils) 4.0 m ² /l a 125 micron (164 piedi ² /gal a 5.0 mils) Tenere conto di perdita nella miscelazione e applicazione.
VOC	Come da fornitura : 420 g/l (3.5 lbs/gal) Diluyente 10 : 446 g/l (3.72 lbs/gal) Diluyente 235 : 446 g/l (3.72 lbs/gal)
Temperatura Massima in Servizio	Il prodotto THERMALINE HEAT SHIELD resiste a condizioni termiche cicliche a partire da temperature criogeniche di -196 °C (-321°F) fino ad alte temperature di 649 °C (1200°F)
Finiture	Nessuno.

Thermaline Heat Shield

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO



SUBSTRATI & PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Generale	La superficie deve essere accuratamente pulita per rimuovere sporcizia, grasso, calamina, ruggine e altri contaminanti, che potrebbero interferire con l'adesione del prodotto secondo SSPC-SP1 "Solvent Cleaning" seguita da appropriata preparazione della superficie.
Acciaio	Per prestazioni ottimali sabbiatura fino almeno al grado NACE No. 2/SSPC-SP10 oppure Sa 2½ secondo ISO 8501-1, per ottenere un profilo di rugosità di 50 – 75 micron (2,0 – 3,0 mil). Dove la sabbiatura fosse impraticabile oppure non permessa, preparare la superficie secondo SSPC-SP11 o SSPC-SP15 fino a ottenere un profilo di 25 – 50 micron (1 – 2 mil). Una preparazione superficiale migliore permetterà di aumentare durata e prestazioni del rivestimento.
Acciaio Inossidabile	Per prestazioni ottimali sabbiatura secondo SSPC-SP16 fino a ottenere un profilo di circa 25 – 75 micron (1 – 3 mil). Eliminare tutti i contaminanti che potrebbero interferire con le prestazioni dell'acciaio inossidabile per il servizio previsto come per esempio cloruri o inclusioni di materiale ferroso. Riferirsi allo standard SSPC-SP11 per le riparazioni.

MISCELAZIONE & DILUIZIONE

Miscelazione	Miscelare il componente base meccanicamente, fino ad ottenere una consistenza omogenea. Aggiungere Thermaline Heat Shield Part B (Fortifier HT): sotto costante agitazione e miscelare fino a completa omogeneizzazione.
Diluizione	La diluizione non è normalmente richiesta per l'applicazione a spruzzo. Per applicazioni su superfici calde (fino a 260 °C), l'applicazione a spruzzo convenzionale è la metodologia da preferirsi. Per riparazioni (touch-up) e/o piccole aree, applicare a pennello diluendo fino al 6% in volume con Thinner#4001/10 a temperature normali o fino al 6% in volume con Thinner# 235 per applicazioni su superfici calde. L'uso di diluenti diversi da quelli forniti o approvati da Carboline può ridurre le prestazioni del prodotto ed invalidare qualsiasi forma di garanzia, implicita od esplicita.
Pot Life	8 ore a 24°C (75°F). Inferiore a temperature maggiori.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Di seguito vengono indicate le linee guida generali per la scelta delle apparecchiature per l'applicazione di questo prodotto. Le condizioni del sito produttivo potrebbero richiedere modifiche a queste linee guida al fine di raggiungere il risultato desiderato.

Spruzzo Convenzionale	Utilizzare pompe munite di serbatoio in pressione con doppia regolazione. Tubo I.D. 3/8" minimo, pistola con ugello I.D. 0.070" con appropriata testina. Regolare la pressione dell'aria per ottenere un rivestimento uniforme.
Spruzzo Airless	Rapporto di compressione: 32:1 (min)* Portata: 2,5 gmp (11,5 litri/min) min.. Tubo materiale: 1/2" I.D. (min.) Ugello: 0.017-0.021" (0,043-0,053 mm) Pressione d'uscita PSI: 1500 – 2000 (105-140 kg/cm2) *Guarnizioni in Teflon sono raccomandate e disponibili presso il costruttore delle pompe.
Pennello & Rullo (Generale)	Utilizzare un pennello a setola naturale applicando a mano piena evitando di ripassare eccessivamente. Se applicato a rullo, utilizzare rulli a pelo corto con anima resistente ai solventi. Evitare di ripassare. L'aspetto varierà in funzione della metodologia di applicazione (rullo o pennello) in quanto esso dipende significativamente dall'orientamento delle lamelle di alluminio presenti nel prodotto.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizione	Materiale	Superficie	Ambiente	Umidità
Minimo	13°C (55°F)	10°C (50°F)	7°C (45°F)	0%
Massimo	32°C (90°F)	260°C (500°F)	38°C (100°F)	95%

Applicare esclusivamente quando la temperatura della superficie risulti di almeno 3°C (5°F) superiore al punto di rugiada (Dew-Point). La formazione di condensa sul supporto, quando la temperatura è inferiore al Dew-Point, può essere causa di formazione di "flash rusting" sull'acciaio preparato e interferire con la corretta adesione del prodotto al substrato. Al di sopra o al di sotto delle condizioni normali, può essere necessario ricorrere a tecniche applicative o rapporti di diluizione particolari.

TEMPI D'ESSICCAZIONE

Temp. di superficie	Secco al Tatto	Ricopribile	Movimentabile
10°C (50°F)	1 Ora	6 Ore	6 Ore
16°C (61°F)	1 Ora	3 Ore	5.5 Ore
24°C (75°F)	45 Minuti	1 Ora	5 Ore
32°C (90°F)	30 Minuti	1 Ora	2 Ore

I tempi riportati, sono riferiti a spessori secchi raccomandati di 90 – 125 micron (3,5 – 5,0 mils). Spessori elevati, insufficiente ventilazione o basse temperature, dopo l'applicazione richiederanno tempi di polimerizzazione più lunghi, inoltre potrebbe verificarsi un prematuro deterioramento del film nei casi più gravi. Una bassa umidità ambientale potrebbe prolungare il tempo di essiccazione.

Nota: Evitare di sottoporre il prodotto applicato a shock termici durante il primo ciclo di riscaldamento, in particolar modo quando il prodotto fosse applicato di recente. La massima durabilità dello strato protettivo sarà raggiunta mediante un riscaldamento graduale fino ai 260°C (500°F).

Riguardo i tempi di ricopertura quando viene applicato a pennello o rullo, seguire i tempi indicati nella colonna "Movimentabile" (Thumb Twist Test).

Questo prodotto mostra proprietà di essiccazione per la movimentazione superiori a prodotti standard a base silicone (film più duro), ma evidenzia leggera morbidezza all'unghia fino a quando viene sottoposto a riscaldamento. In questi casi utilizzare tutte le precauzioni per la movimentazione degli item come per esempio golfari o appropriate imbracature non metalliche al fine di non danneggiare il film. Generalmente il prodotto è essiccato sufficientemente per la spedizione in 24 ore.

PULIZIA E SICUREZZA

Pulizia | Usare Thinner#2.

Ventilazione | Quando utilizzato all'interno di serbatoi o in aree chiuse, disporre una circolazione d'aria che deve essere mantenuta per tutto il periodo d'applicazione e polimerizzazione. Il sistema di ventilazione, deve consentire che la concentrazione dei solventi usati, si mantenga al di sotto del limite minimo d'esplosività. L'utilizzatore dovrebbe monitorare i livelli di esposizione per assicurare che tutto il personale sia esposto a valori inferiori alle linee guida. In aggiunta alla ventilazione, il personale deve disporre d'idonei respiratori.

Precauzioni | Contiene solventi infiammabili, tenere lontano da fiamme e scintille. Tutte le installazioni elettriche, devono essere messe a terra. Nelle aree dove esiste il pericolo di esplosione, gli operatori devono usare attrezzi non ferrosi e scarpe antiscintilla.

CONFEZIONI STANDARD & STOCCAGGIO

Durata del Prodotto | 12 mesi a 24°C (75°F)

Peso Totale Confezioni (Approssimato) | Thermaline Heat Shield Part A : 10 litri
Thermaline Heat Shield Part B (Fortifier HT): 0,35 litri

Thermaline Heat Shield

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO



CONFEZIONI STANDARD & STOCCAGGIO

Stoccaggio	4°-49°C (40°-120°F)
Temperatura & Umidità	0-95% Umidità relativa
Flash Point (Setaflash)	PARTE A (Base): 27 °C (80°F) Thermaline Heat Shield Part B (Fortifier HT): 42 °C (108°F)
Stoccaggio	Stoccare al Coperto

GARANZIA

Al meglio delle nostre conoscenze, i dati tecnici contenuti nel presente documento sono veritieri e precisi alla data della pubblicazione e sono soggetti a modifica senza preavviso. L'utente è tenuto a contattare Carboline Company per verificarne la correttezza prima di fornire specifiche o ordinare. Non sono fornite garanzie di precisione, esplicite o implicite. Garantiamo la conformità dei nostri prodotti ai controlli di qualità Carboline. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito a copertura, rendimento o infortuni derivanti dall'uso. La nostra eventuale responsabilità si limita alla sostituzione dei prodotti. CARBOLINE NON OFFRE ALCUNA ALTRA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, PER EFFETTO DI LEGGE O MENO, IVI INCLUSA LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI ADEGUATEZZA A UNO SCOPO SPECIFICO. Tutti i marchi a cui si fa riferimento sopra sono proprietà di Carboline International Corporation, salvo diversa indicazione.