

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	Polymerisk epoksy amin
<b>Beskrivelse</b>	Rustbond FC er en kryssbundet, penetrerende primer/sealer med utmerkede fukteeenskaper. Produktet har høy fleksibilitet, god kjemikaliebestandighet og kan overmales med en rekke toppstrøk. Anbefales som primer/sealer på marginalt forbehandlet stål og over gammel maling. De utmerkede fukteeenskapene gjør at malingen penetrerer rust og ujevnheter i eksisterende maling og gir god forankring for mange typer toppstrøk. Tiksotropisk konsistens reduserer faren for sig samtidig som sårkanter i gammel maling blir innkapslet og reduserer underrusting og avflaking. Kan også benyttes som "tie-coat" når maks. overmalingstid er overskredet for visse produkter. Kontakt Carboline for nærmere anbefalinger.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal primer og "tie-coat"</li> <li>• Herder ned til 2°C</li> <li>• Utmerket vedheft til St 2 forbehandlet stål, galvanisering, aluminium, rustfritt stål og kobber</li> <li>• Lav stress, meget fleksibel film</li> <li>• Ekstremt høyt tørrstoffinnhold</li> <li>• Luktsvak</li> <li>• Inneholder rustinhibitorer</li> <li>• Kompatibel med en rekke toppstrøk</li> <li>• Lett å påføre med kost og rull</li> <li>• Tilfredsstillende gjeldene VOC krav ihht. AIM</li> </ul>
<b>Farge</b>	Translucent Grønn(0300)
<b>Glans</b>	Høyglans Kritter raskt i sollys.
<b>Primer</b>	Selvprimende. Kan påføres over de fleste generiske typer malinger.
<b>Tørrfilmtykkelse</b>	25 - 51 µm (1 - 2 mils) pr. strøk
<b>Tørrstoffinnhold</b>	I volum 90% +/- 1%
<b>Teoretisk Dekkeevne</b>	35.4 m <sup>2</sup> /l ved 25 µm (1444 ft <sup>2</sup> /gal ved 1.0 mils) 17.7 m <sup>2</sup> /l ved 50 µm (722 ft <sup>2</sup> /gal ved 2.0 mils) Ta hensyn til svinn ved blanding og bruk.
<b>VOC Verdier</b>	<b>Som levert</b> : 108 g/l EPA Method 24 Dette er nominelle verdier.
<b>Temp. Resistens (Tørr)</b>	Kontinuerlig: 79°C (175°F) Ikke kontinuerlig: 93°C (200°F) Misfarging og glanstap kan observeres ved temperaturer over 80°C.
<b>Begrensninger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epoksy taper glans, misfarges og kritter ved eksponering i sollys</li> <li>• <b>Skal ikke benyttes i neddykket eksponering</b></li> <li>• Rustbond må overmales med toppstrøk</li> </ul>
<b>Toppstrøk</b>	Akryl, alkyd, epoksy, polyuretan

### UNDERLAG & FORBEHANDLING

<b>Generelt</b>	Underlaget må være rent og tørt. Benytt egnet metode for å fjerne skitt, støv, olje og all annen forurensning som kan forstyrre malingens vedheft.
<b>Stål</b>	ISO 8501-1:1988: St 2 eller St 3
<b>Tidligere malte overflater</b>	Det anbefales å lage et lite prøvefeld for å sjekke kompatibilitet med eksisterende maling. Minimum anbefalt resultat ihht. ASTM D3359 "X-Scribe" adhesjonstest er 3A .

### BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Rør opp komponentene separat med mekanisk røreverk til gel-konsistens er brutt ned. Hold piskerbladet neddykket i produktet og rør med lav hastighet for å unngå og piske inn luft i malingen. Skrap innvendige kanter i spannet for å sikre homogen blanding. Bland i 1-2 minutter. IKKE BLAND SMÅPORSJONER.
<b>Tynning</b>	Tynning er normalt ikke nødvendig, men kan tynnes opptil 6% med Tynner #76 eller Tynner #2. Bruk av andre tynnere enn de som er anbefalt av Carboline kan ødelegge produktets egenskaper og medføre fraskrivelse av produktansvar.
<b>Forhold</b>	<b>I volum</b> Part A: 1 Part B: 1
<b>Brukstid</b>	For sett på ca. 2 liter: 45 minutter ved 24°C 90 minutter ved 4°C og lenger ved lavere temperaturer. <b>Skal ikke benyttes ved materialtemperatur 24°C.</b> Brukstiden går ut når materialet tykner inn og blir varmt.

### PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene nedenfor er generelle retningslinjer for påføringsutstyr egnet for dette produktet. Lokale forhold der produktet påføres kan kreve justeringer av disse retningslinjene for å oppnå best resultat.

<b>Sprøytetpåføring (Generelt)</b>	Kontakt Carboline for spesifikke påføringsinstruksjoner.
<b>Kost &amp; Rull (Generelt)</b>	Unngå gjentakende overstrykning/rulling. Påfør tilstrekkelig maling slik at underlaget blir jevnt fuktet. Stryk ut eventuelle ujevnheter/dammer.
<b>Kost</b>	Bruk medium stiv kost og påfør et jevnt, fyldig strøk.
<b>Rull</b>	Bruk en middels til langhåret rull for løsemiddelbasert maling og påfør i jevn tykkelse.

### PÅFØRINGSBETINGELSER

Tilstand	Materiale	Overflate	Omgivelse	Fuktighet
Minimum	4°C (40°F)	2°C (35°F)	2°C (35°F)	0%
Maksimum	24°C (75°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	90%

Dette produktet krever at underlagets temperatur er over duggpunktstemperaturen. Kondens som skyldes at underlagets temperatur er under duggpunktet kan gi slørrust på forbehandlet stål og forstyrre vedheften til underlaget. Spesiell påføringsteknikk kan være nødvendig ved forhold utenfor normale påføringsbetingelser.

## HERDETIDER

Overflatetemp.	Håndteringstørr	Tørr for toppstrøk	Ferdig herdet
2°C (35°F)	23 Timer	23 Timer	9 Dager
10°C (50°F)	18 Timer	18 Timer	6 Dager
24°C (75°F)	6 Timer	6 Timer	3 Dager
32°C (90°F)	3 Timer	3 Timer	2 Dager

\* Disse tidene er basert på 50% relativ fuktighet og 25-50 µm tørrfilmtykkelse. Høyere filmtykkelser, utilstrekkelig ventilasjon eller lavere temperaturer vil kreve lengre herdetider og kan forårsake innestengte løsemidler og forkorte produktets levetid. Høy fuktighet eller kondens på overflaten under herding kan forstyrre herdeprosessen, gi misfarging og resultere i "svetting"/film på overflaten. Dette må vaskes vekk med vann før overmaling. Ved høy luftfuktighet anbefales det å male ved stigende temperatur.

Overflatetemp.	Maksimum overmalingstid akryl og alkyd	Maksimum overmalingstid epoksy og Uretan
2°C (35°F)	7 Dager	21 Dager
10°C (50°F)	7 Dager	21 Dager
24°C (75°F)	7 Dager	21 Dager

## RENGJØRING & SIKKERHET

<b>Rengjøring</b>	Bruk Tynner #2 eller Aceton. Ved spill, absorber og fjern som foreskrevet på stedet.
<b>Sikkerhet</b>	Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak og anbefalt verneutstyr.
<b>Ventilasjon</b>	Ved bruk i lukkede eller trange områder må det sørges for god ventilasjon under og etter påføring inntil malingen er herdet. Ventilasjonssystemet må kunne hindre at konsentrasjonen av løsemiddeldamper treffer lavere eksplosjonsgrense for de benyttede løsemidlene. Test og overvåk eksplosjonsgrenser for å sikre at alt personell er under grensene. Ved usikkerhet eller om grenseverdier ikke kan måles, benytt godkjent og anbefalt friskluftsmaske.
<b>Hensyn</b>	<b><u>DETTE PRODUKTET UTVIKLER EN EKSOTERM REAKSJON NÅR BRUKSTIDEN UTLØPER.</u></b> Eventuelt ubenyttet material blir ekstremt varmt. Hell det ut på et egnet underlag eller strø over sand eller annet materiale som bremser varmeutviklingen. Ta forholdsregler mot innånding av damper. Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå gnister og åpen flamme. Alt elektrisk utstyr og installasjoner må være jordet. I områder med eksplosjonsfare må personell benytte gnistsikkert verktøy og vernesko.

## EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING

<b>Holdbarhet</b>	Part A og B: Min. 36 måneder ved 24°C *Holdbarhet: når lagret ved anbefalte forhold i originale, uåpnede spann.
<b>Shipping vekt (ca.)</b>	Part A: 2,5 liter Part B: 2,5 liter
<b>Lagringstemperatur &amp; Fuktighet</b>	4°-43°C 0-90% relativ fuktighet
<b>Flammepunkt (Setaflash)</b>	• Part A: 7.2°C • Part B: 6°C
<b>Lagring</b>	Lagres innendørs.

### **GARANTI**

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.