

GENERALITÀ & DATI SPECIFICI

Tipo	Epossidi ammino cicloalifatico
Descrizione	Primer e/o intermedio epossidico ad alto solido con elevate caratteristiche di resistenza alla corrosione. Utilizzato come primer o intermedio su acciaio carbonio o zinco inorganico. Può essere ricoperto con un'ampia varietà di finiture.
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Eccellente protezione alla corrosione. • Eccellente capacità di creare spessore e di protezione di bordi e spigoli. • Utilizzato come primer o intermedio. • Buona resistenza all'abrasione. • Polimerizza a temperature fino a 4 °C. • Conforme alle regolamentazioni VOC.
Colore	Rosso; Grigio; Bianco; Giallo.
Finitura	Eggshell
Primer	Autoprimerizzante. Può essere applicato come intermedio su zincante inorganico od organico. Su primer ricchi in zinco è consigliata una preliminare passata di velatura (mist-coat) onde evitare la formazione di bolle (bubbling).
Spessore Secco	<p>76 micron (3 mils) per strato 102 - 152 micron (4 - 6 mils) per strato</p> <p>75 µm (3,0 mil) in ambienti poco aggressivi o quando usato come intermedio su zincante inorganico. 100-150 µm (4.0-6.0 mil) per ambienti più aggressivi. Non superare lo spessore di 250 µm (10 mil) secchi in unico strato. Spessori eccessivi su zincanti inorganici, possono incrementare i danneggiamenti durante le attività di movimentazione e montaggio.</p>
Residuo Secco	In volume 77% +/- 2%
Resa Teorica	<p>30.3 m²/l a 25 micron (1235 piedi²/gal a 1.0 mils) 10.1 m²/l a 75 micron (412 piedi²/gal a 3.0 mils) 5.1 m²/l a 150 micron (206 piedi²/gal a 6.0 mils) Tenere conto di perdita nella miscelazione e applicazione.</p>
VOC	<p>Come da fornitura : 195 g/l (1.6 lbs/gal) Diluyente 2 : 12,5% in volume = 261 g/l (2.2 lbs/gal) Diluyente 230 : 10% in volume = 252 g/l (2.1 lbs/gal) Diluyente 33 : 25% in volume = 329 g/l (2.7 lbs/gal)</p> <p>Sono valori nominali e possono leggermente modificarsi in base al colore. La massima diluizione per applicazioni soggette ad una soglia di 250g/l si ha con l'aggiunta del 9,5% di Thinner #2 o del 9% di Thinner #33 o #230. Utilizzare Thinner #76 fino al 9% in volume quando sono espressamente richiesti solventi non-fotochimicamente reattivi</p>
Resistenza alla Temp. (all'Aria)	<p>Continuo: 93°C (199°F) Non-continuo: 121°C (250°F)</p> <p>A temperature superiori ai 93° C (200°F), si possono evidenziare fenomeni di perdita di lucentezza e decolorazione</p>
Limitazioni	Non raccomandato per servizio in immersione.

Carboguard 893

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO



GENERALITÀ & DATI SPECIFICI

Finiture | Può essere rivestito con acriliche, epossidiche, alchidiche o poliuretaniche a seconda dell'esposizione e delle necessità.

SUBSTRATI & PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Generale | La superficie deve essere pulita ed asciutta. Impiegare un adeguato metodo per rimuovere, polvere, oli ed altri contaminanti, che potrebbero interferire con l'adesione del prodotto.

Acciaio | **Atmosfera:** minimo SSPC-SP6/ISO 8501-1 Sa 2
Profilo di Sabbiatura: 25-50µm (1,0-2,0 mils).

Acciaio Zincato | Applicare su idoneo primer Carboline come raccomandato. Riferirsi alla Scheda Tecnica appropriata per informazioni specifiche e per i requisiti relativi alla preparazione superficiale del substrato.

Calcestruzzo o CMU | Il cemento deve subire una maturazione di 28 giorni a 24°C (75°F) con RH 50% o tempo equivalente in condizioni diverse. Preparare la superficie in accordo con std. ASTM D 4258 "Surface Cleaning of Concrete" e ASTM D 4259 "Abrading Concrete". La presenza di alveoli sulla superficie, richiede l'applicazione di un livellante.

DATI PRESTAZIONALI

Metodo del test	System	Risultati
ASTM B117 Nebbia Salina	Acciaio Sabbiato 1 strato IOZ, 1 strato 893	No blistering, rusting e no creepage all'incisione dopo 4000 ore
ASTM D1735 Camera Umidostatica	Acciaio Sabbiato 1 strato IOZ, 1 strato 893	No blistering softening o rusting dopo 5000 ore
ASTM D2583 Durezza	Acciaio Sabbiato 1 strato 893	73, Barcol Test, 1 settimana di polimerizzazione, DFT 125 micron
ASTM D4060 Abrasione	Acciaio Sabbiato 1 strato 893	88 mg. perdita dopo 1000 cicli, CS17 wheel, 1000 gm. load
ASTM G26 Weatherometer	Acciaio Sabbiato 1strato IOZ 1 strato 893	No blistering softening o rusting dopo 4000 ore

I test report e altri dati sono disponibili su richiesta scritta.

MISCELAZIONE & DILUIZIONE

Miscelazione | Mescolare meccanicamente e separatamente i due componenti, unire sotto costante agitazione. **NON MISCELARE PARZIALMENTE LE CONFEZIONI.** Per applicazioni al di sotto di 10°C, si raccomanda di attendere un tempo di induzione pari a 30 minuti dopo miscelazione e prima dell'applicazione: tale operazione migliorerà anche la velocità di polimerizzazione.

MISCELAZIONE & DILUIZIONE

Diluizione	<p>Spruzzo : fino 12% in volume con Thinner #2 Pennello : fino 25% in volume con Thinner#33 Rullo : fino 25% in volume con Thinner #33 Solo per Mist-Coat: fino al 25% con Thinner#2 o Thinner#33 in aree soggette a restrizione VOC(2.8lb/gal, 336g/l). Per il solo Mist-Coat il prodotto può essere diluito fino al 37,5% dove la restrizione VOC è pari a 3.5lb/gal, 420g/l. Se necessario, utilizzare Thinner#230 in condizioni ventilate e di caldo (38°C/100°F), al fine di ridurre il fenomeno di evaporazione. L'uso di diluenti diversi da quelli forniti o approvati da Carboline, può ridurre le prestazioni del prodotto ed invalidare qualsiasi forma di garanzia, implicita od esplicita. Vedere il paragrafo relativo ai VOC per i limiti di diluizione. Anche i Thinner#236E o Thinner#225E (fino al 10%) possono essere utilizzati per diluire questo prodotto al fine di ridurre le emissioni VOC e HAP. Consultare il Servizio Tecnico per ricevere indicazioni in merito.</p>
Rapporto	<p>In volume: Parte A: 1 Parte B: 1</p>
Pot Life	<p>4 ore a 24°C (75°F). Il Pot Life sarà inferiore a temperature più elevate. Il pot-life termina quando il prodotto perde corpo e inizia a colare. Diluizioni superiori a 12,5% in volume riducono il tempo di lavoro a 2 ore</p>

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Di seguito vengono indicate le linee guida generali per la scelta delle apparecchiature per l'applicazione di questo prodotto. Le condizioni del sito produttivo potrebbero richiedere modifiche a queste linee guida al fine di raggiungere il risultato desiderato.

Applicazione a Spruzzo (Generale)	<p>Questo è un prodotto ad alto solido e può richiedere aggiustamenti durante l'applicazione a spruzzo. Lo spessore ad umido si raggiunge velocemente e facilmente. Le seguenti apparecchiature si sono dimostrate idonee e disponibili presso produttori quali Binks, De Vilbiss e Graco, sostituibili solo da altre con analoghe caratteristiche.</p>
Spruzzo Convenzionale	<p>Usare pompe munite di serbatoio in pressione con doppio regolatore. Tubo portata materiale 3/8" I.D. minimo. Ugello .070" I.D. con appropriata testina.</p>
Spruzzo Airless	<p>Rapporto di compressione: 30:1 (min.)* Portata: 12 litri/min. Tubo materiale: 3/8" I.D. (min.) Ugello: .017"-.021" Pressione d'uscita PSI: 2100-2300 Filtro da: 60 mesh *Guarnizioni in Teflon sono raccomandate e disponibili presso il costruttore delle pompe.</p>
Pennello & Rullo (Generale)	<p>Possono essere richieste più passate per ottenere l'aspetto desiderato, adeguata copertura e lo spessore secco raccomandato. Evitare di ripassare eccessivamente. Per ottenere migliori risultati, uniformare la stesura entro 10 minuti a 24°C (75°F)</p>
Pennello	<p>Usare un pennello in setola naturale media.</p>
Rullo	<p>Usare un rullo a pelo corto sintetico con anima fenolica.</p>

Carboguard 893

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO



CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizione	Materiale	Superficie	Ambiente	Umidità
Minimo	4°C (39°F)	4°C (39°F)	4°C (39°F)	0%
Massimo	32°C (90°F)	57°C (135°F)	43°C (109°F)	90%

Applicare esclusivamente quando la temperatura della superficie risulti di almeno 3°C (5°F) superiore al punto di rugiada (Dew-Point). La formazione di condensa, quando la °T del supporto è inferiore al Dew-Point, può causare Flash-Rusting sul supporto preparato e interferire con la corretta adesione del prodotto. Speciali tecniche applicative, potrebbero essere richieste nel caso in cui le condizioni fossero diverse da quelle Normali.

TEMPI D'ESSICCAZIONE

Temp. di superficie	Movimentabile	Secco per la Finitura	Secco al Tatto	Tempo Massimo di Ricopertura con Pitture a Base Acrilica	Tempo Massimo di Ricopertura con Pitture a Base Epossidica	Tempo Massimo di Ricopertura con Pitture a Base Poliuretanic
4°C (39°F)	24 Ore	72 Ore	6 Ore	14 Giorni	30 Giorni	90 Giorni
10°C (50°F)	16 Ore	24 Ore	5 Ore	14 Giorni	30 Giorni	90 Giorni
16°C (61°F)	12 Ore	16 Ore	4 Ore	14 Giorni	30 Giorni	90 Giorni
24°C (75°F)	6 Ore	8 Ore	3 Ore	14 Giorni	30 Giorni	90 Giorni
32°C (90°F)	3 Ore	4 Ore	2 Ore	14 Giorni	15 Giorni	30 Giorni

I tempi riportati, sono riferiti a spessori secchi di 100 micron (4,0 mil) per strato. Spessori elevati, insufficiente ventilazione o basse temperature, richiederanno tempi di polimerizzazione più lunghi, inoltre potrebbero verificarsi intrappolamenti di solventi che porterebbero ad un prematuro deterioramento del film. Eccessiva umidità o condensa sulla superficie, durante la polimerizzazione, possono interferire con il processo di reticolazione ed essere causa di decolorazione e/o opacizzazione. Qualsiasi forma d'opacizzazione e opalescenza (blushing), deve essere rimossa mediante lavaggio con acqua dolce, prima della ricopertura. In condizioni di alta umidità ambientale, si raccomanda che l'applicazione venga eseguita mentre le temperature sono in aumento. Se si supera il tempo massimo di ricopertura, la superficie deve essere abrasa meccanicamente o mediante leggera sabbatura, prima dell'applicazione di uno strato addizionale. Si potrebbe osservare un leggero ammorbidimento del prodotto se la polimerizzazione avviene a temperatura al di sotto di 10°C. Tale fenomeno scompare quando la temperatura sale sopra i 10°C ed è da considerarsi normale.

PULIZIA E SICUREZZA

Pulizia	Usare Thinner#2. In caso di versamento, assorbire e smaltire in accordo con le locali regolamentazioni.
Sicurezza	Leggere e seguire tutte le precauzioni riportate nella presente scheda tecnica e nella scheda di sicurezza del prodotto. Impiegare le normali precauzioni di lavoro. Persone ipersensibili dovrebbero indossare indumenti protettivi, guanti e utilizzare idonee creme protettive per viso, mani e tutte le zone scoperte.
Ventilazione	Quando utilizzato all'interno di serbatoi o in aree chiuse, disporre una circolazione d'aria che deve essere mantenuta per tutto il periodo d'applicazione e polimerizzazione. Il sistema di ventilazione, deve consentire di mantenere la concentrazione dei solventi usati al di sotto del limite d'esplosività. L'utilizzatore dovrebbe monitorare i livelli di esposizione per assicurare che tutto il personale sia esposto a valori al di sotto del limite indicato dalle linee guida. In aggiunta alla ventilazione, il personale deve disporre d'idonei respiratori.

PULIZIA E SICUREZZA

Precauzioni	Dieses Produkt enthält brennbare Lösungsmittel. Alle Geräte müssen von Funken und Flammen ferngehalten werden. Elektrische Systeme müssen mit der Erde verbunden sein und den Anforderungen entsprechen. In Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht, muss der Betreiber nichtmetallische Werkzeuge benutzen und druckfeste Schuhe tragen.
--------------------	--

CONFEZIONI STANDARD & STOCCAGGIO

Durata del Prodotto	Parte A: 36 mesi a 24°C (75°F) Parte B: 24 mesi a 24°C (75°F) La durata del prodotto è attendibile se i materiali sono stoccati alle condizioni indicate e in confezioni originali integre.
Peso Totale Confezioni (Approssimato)	CARBOGUARD 893 Parte A 10 litri CARBOGUARD 893 Parte B 10 litri
Stoccaggio Temperatura & Umidità	4°-43°C (40° -110°F) Umidità relativa 0-90%
Flash Point (Setaflash)	Carboguard 893 Parte A: 16°C (61°F) Carboguard 893 Parte B: 15°C (59°F)
Stoccaggio	Stoccare al Coperto Ispezionare il prodotto prima dell'utilizzo al fine di assicurarsi ce il prodotto sia omogeneo quando opportunamente miscelato.

GARANZIA

Al meglio delle nostre conoscenze, i dati tecnici contenuti nel presente documento sono veritieri e precisi alla data della pubblicazione e sono soggetti a modifica senza preavviso. L'utente è tenuto a contattare Carboline Company per verificarne la correttezza prima di fornire specifiche o ordinare. Non sono fornite garanzie di precisione, esplicite o implicite. Garantiamo la conformità dei nostri prodotti ai controlli di qualità Carboline. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito a copertura, rendimento o infortuni derivanti dall'uso. La nostra eventuale responsabilità si limita alla sostituzione dei prodotti. CARBOLINE NON OFFRE ALCUNA ALTRA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, PER EFFETTO DI LEGGE O MENO, IVI INCLUSA LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI ADEGUATEZZA A UNO SCOPO SPECIFICO. Tutti i marchi a cui si fa riferimento sopra sono proprietà di Carboline International Corporation, salvo diversa indicazione.