

EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

Generisk Type	Novolac epoksy vinyl ester
Beskrivelse	Avansert glassflak forsterket belegg for bruk på stål og betong utsatt for ekstrem kjemisk eksponering. Plasite 4301 HT er resistent mot en lang rekke aggressive kjemikalier inkludert organiske og uorganiske syrer, de fleste alkalier og mange løsemidler. Benyttes innvendig i tanker og på stålkonstruksjoner utsatt for sprut og spill av aggressive kjemikalier og damper. Andre typiske bruksområder inkluderer oppsamlingsområder for overflom, gulv i prosessanlegg, rister, brønner og oppsamlingskanaler, scrubbere og sedimenteringstanker.
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Fremragende resistens mot aggressive kjemikalier• Utmerket som tankbelegg med høy kjemikalieresistens• Utmerket resistens for sprut og spill på stålkonstruksjoner• Glassflak forsterket film• Høy strekk- og bøyemotstand• Høy filmtykkelse
Farge	Grå 0700
Glans	N/A
Tørrfilmtykkelse	381 - 508 µm (15 - 20 mils) pr. strøk For tankbelegg; To strøk er anbefalt. For stålkonstruksjoner (andre): Ett eller to strøk, avhengig av eksponering For betong: To strøk er anbefalt.
VOC Verdier	
Temp. Resistens (Tørr)	
Toppstrøk	Ikke aktuelt.

UNDERLAG & FORBEHANDLING

Generelt	<ul style="list-style-type: none">• Neddykket: Sa 3; Minimum 90 µm overflateprofil• Ikke neddykket: Sa 2 1/2 ; Minimum 50 µm overflateprofil
Betong eller CMU	All betong krever sandblåsing for å fjerne sementslam og for å gi en hard, fast, ren og fullt herdet betongoverflate. Alle betongoverflater må fylles og forseglet før påføring. Kontakt Carboline for anbefalinger.

BLANDING & TYNNING

Blanding	Ved påføring i flerkomponent sprøyteanlegg med injisering av katalysator røres Part A og Part B opp separat før de helles over i egne beholdere på sprøyteanlegget. Kontinuerlig omrøring av Part A er nødvendig for å opprettholde jevn fordeling av glassflakene. For liten håndmikser: Hell alt innholdet i Part B over i spannet med Part A og bland godt sammen i 2 minutter. Brukstiden på sammenblandet produkt er ca. 30 – 40 min. ved 24°C (vesentlig kortere ved høyere temperaturer). Bruk blandet produkt straks.
Tynning	Ikke anbefalt.
Brukstid	35 minutter ved 24°C

Plasite 4301 HT

PRODUKT DATABLAD



PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene nedenfor er generelle retningslinjer for påføringsutstyr egnet for dette produktet. Lokale forhold der produktet påføres kan kreve justeringer av disse retningslinjene for å oppnå best resultat.

Sprøytepåføring (Generelt)

Dette produktet påføres vanligvis med flerkomponent sprøyteanlegg. Mindre mengder kan påføres med en 7,5 ltr. bunnmatet beholder. Konvensjonelt sprøyteutstyr som Binks Model 2001 pistol med 59ASS dyse – 251 luftkappe; 559SS nål eller tilsvarende anbefales. Heavy-duty avtrekkerfjær på sprøytepistol anbefales. Tanktrykk ca. 50 psi/3.4 bars. (Benytt standard trykktank med luftdrevet omrører). NB: Påføring med standard HT-sprøyteutstyr kan påvirke maks. filmbyggingsevne og dekkevne. Det kreves en HT-pumpe med stor kapasitet som Graco (Bulldog kan benyttes i visse tilfeller) King luftmotor eller tilsvarende med 0.025" eller større dyse; 30 cm minimum viftevinkel anbefales. Anbefalt væsketrykk ca. 1800 til 2200 psi/124-152 bar. Alle filtre skal fjernes fra pumpe og pistol. Materialslange på 3/8", 9 mm diameter anbefales.

Flerkomponent høytrykksprøyting

Kontakt Carboline for nærmere anbefalinger.

Kost & Rull (Generelt)

Produktet kan påføres med kost eller rull, men kun på mindre områder.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Tilstand	Materiale	Overflate	Omgivelse	Fuktighet
Minimum	16°C (60°F)	10°C (50°F)	10°C (50°F)	0%
Maksimum	32°C (90°F)	49°C (120°F)	49°C (120°F)	80%

Vinylestere vil ikke herde normalt hvis de utsettes for fuktighet eller forurensing. Beskytt mot fuktighet under påføring og herding.

HERDETIDER

Overflatetemp.	Overmaling	Maksimum Overmalingstid
10°C (50°F)	12 Timer	7 Dager
24°C (75°F)	5 Timer	7 Dager
32°C (90°F)	2 Timer	5 Dager

*Basert på 50% luftfuktighet

Herdetid for Sprut og spill: 24 timer ved 23°C og 50% luftfuktighet

Herdetid for neddykket : 48 timer ved 23°C og 50% luftfuktighet

RENGJØRING & SIKKERHET

Rengjøring | Bruk Tynner #2 eller Aceton. Ved utslipp/spill, absorber og kast i henhold til lokale regler.

Sikkerhet | Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak.

Ventilasjon

God ventilasjon er nødvendig ved arbeid i lukkede og trange områder både under påføring og til malingen er herdet. Ventilasjonssystemet må være i stand til å hindre løsemiddeldampene i å nå lav eksplosjonsgrense. Benytt utstyr for å måle eksplosjonsgrenser, og bruk anbefalt maske og annet verneutstyr.

Hensyn

Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

EMBALLASJE, HÅNDBTERING & LAGRING

Holdbarhet	2 måneder
Shipping vekt (ca.)	17,8 liter: 26 kg 3,5 liter : 5.5 kg
Lagringstemperatur & Fuktighet	Lagres ved 10-32°C De siste 24 – 48 timer før malingen skal benyttes anbefales det å lagre ved temp. på 20 - 30°C som gjør at malingen blir lettere å blande.
Flammepunkt (Setaflash)	Part A: 31°C Part B: 80°C
Lagring	Lagres innendørs og ikke i direkte kontakt med sollys.

GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.