

SEÇİM & SPESİFİKASYON BİLGİLERİ

| | |
|-------------------------------|--|
| Jenerik Tip | Alifatik Akrilik Poliüretan |
| Tanım | İnce bir film yapısına sahip, yüksek parlaklıkta, yüksek katı maddeli üretan bir sonkattır. Özellikle, yoğun olarak hemen hemen tüm endüstriyel pazarlarda kullanılmaktadır. Pürüzsüz, dayanıklı bir sonkat olmakla beraber üstün korozyon, aşınma ve kimyasal dayanımı da sağlar. |
| Özellikler | <ul style="list-style-type: none">• Yüksek katılı, düşük VOC içeriği• SSPC Paint 36 spesifikasyonun oldukça üstüne çıkan bir Seviye 3 poliüretan• Metalik pigmentler dahil olmak üzere muhtelif renklerde• Sprey ve rulo uygulamaları için mükemmel akış özellikleri• Üstün darbe ve aşınma dayanımı• Süresiz tekrar-kat atılabilme zamanı• USDA uyumlu• AIM yönetmeliklerine uygun VOC uyumlu• Mükemmel dış ortam dayanımı• ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından denetlenen tesislerde kullanıma uygun. |
| Renk | Carboline Renk Rehberi'ne bakınız. Bazı renkler, özellikle kurşunsuz güvenlik turuncuları, kırmızıları ve sarıları yeterli kapatma için birden fazla kat gerektirebilir. Kullanmadan önce renk uyumunu kontrol ediniz. |
| Son-görünüm | Parlak |
| Astar | Zeminler & Yüzey Hazırlığı kısmına bakınız. |
| Kuru Film Kalınlığı | 51 - 76 mikron (2 - 3 mil) kat-başına |
| Katı Miktarı | Hacimce 70% +/- 2% |
| Teorik Kaplama Oranı | 27.6 m ² /l - 25 mikron (1123 fit ² /gal - 1.0 mil) 13.8 m ² /l - 50 mikron (561 fit ² /gal - 2.0 mil) 9.2 m ² /l - 75 mikron (374 fit ² /gal - 3.0 mil) Karıştırma ve uygulama sırasındaki kaybı hesaba katın. |
| VOC Değerleri | Temin Edilen Haliyle : 2.2 lbs./gal (264 g/l) Thinner 214 : 25 oz/gal 2.9 lbs./gal (348 g/l) Thinner 215 : 25 oz/gal 3.0 lbs./gal (362 g/l) Thinner 25 : 25 oz/gal 3.06 lbs./gal (366 g/l) Bunlar itibari değerlerdir ve renkle birlikte hafifçe değişebilir. |
| Kuru Sıcaklık Dayanımı | Sürekli: 93°C (200°F) Sürekli-olmayan: 121°C (250°F) 93°C üzerindeki sıcaklıklarda renkte değişiklik meydana gelebilir. |
| Kısıtlamalar | * Alüminyum dolgulu sonkatlar alüminyum parçacıkların hizalanması uygulama koşulları ve tekniklerine çok bağlıdır. Son görünümdeki farklılıkların önüne geçebilmek için koşulları sabit tutmaya azami özen gösteriniz. Ayrıca, Sözkonusu parçayı aynı lot nolu boyalar ile boyamanız tavsiye edilmektedir. Daha fazla bilgi için CARBOLINE Teknik Servis Departmanı yetkililerine danışınız. |
| Sonkatlar | Gerektiğinde Carbothane® 134 Clear Coat |

Carbothane 134 HG

ÜRÜN BILGI FORMU



ZEMINLER & YÜZEY HAZIRLIĞI

| | |
|----------------------------------|---|
| Genel | Yüzeyler temiz ve kuru olmalı. Boya/kaplamanın yapışmasını engelleyebilecek kir, toz ve diğer kirlenmelerin ortamdaki uzaklaştırılması için yeterli yöntemler kullanın. Tüm yüzeyler için, Carboline satış temsilcisi önerdiği astarı kullanın. Astara özgü ayrıntılı zorunluluklar için ürün teknik bilgi föyüne (PDS) başvurun. |
| Galvanizelenmiş Çelik | Carboline Satış Temsilcisinin önerdiği özel Carboline astarını kullanın. Yüzey hazırlığı gereksinimleri için ürüne özgü teknik bilgi föyü (PDS) bakınız. |
| Önceden Boyanmış Yüzeyler | Yüzeyleri hafifçe zımparalayıp aşındırarak pürüzlendirin ve parlaklığını alın. Mevcut olan boya minimum ASTM D3359 "X-Scribe" yapışma testinde 3A derecesinde olmalı. |

KARIŞTIRMA & İNCELTME

| | |
|---------------------|--|
| Karıştırma | Part A ayrı olarak karıştırılır, sonra Part B'yi ilave edilerek tekrar karıştırılır. KISMİ KİTLERİ KARIŞTIRARAK HAZIRLAMAYIN. |
| İnceltme | Sprey: %15'e kadar Tiner #214 Hacimce Fırça: %10'e kadar Tiner #215 Rulo: %10'e kadar Tiner #215 Carboline tarafından temin edilmiş veya önerilmiş tinerler dışında tinerler kullanmak ürün performansını ters etkileyebilir ve yazılı verilmiş olan ya da zımnen ifade edilmiş olan ürün garantisini geçersiz kılacaktır. HAP ve VOC emisyonlarını en düşük seviyeye getirebilmek için Carboline Thinner 236E kullanılabilir. |
| Oran | 4:1 Oranında (A ile B) |
| Karışım Ömrü | 24°C'de 4 saat ve daha yüksek sıcaklıklarda daha düşük.Boya bütünlüğü kaybedip sarkmaya başladığında karışım ömrü bitmiştir. BU ÜRÜN NEME KARŞI DUYARLIDIR. NEM KARIŞIM ÖMRÜNÜ KISALTIP JELLEŞMEYE NEDEN OLABİLİR. |

UYGULAMA EKİPMAN REHBERİ

Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

| | |
|---------------------------------|---|
| Sprey Uygulaması (Genel) | Bu bir yüksek katlı bir boya/kaplama ve spreYTEKNIĞİNDE ayarlamalar gerekebilir. Yaş Film kalınlığı kolaylıkla ve çabukça elde edilir. Aşağıdaki spreY ekipmanları uygun bulunmuştur ve Binks, DeVilbiss ve Graco gibi üreticilerde mevcuttur. |
| Geleneksel Sprey | Çift regülatörlü basınçlı kazan, 3/8" minimum iç-çap,.070" I.D. boya memesine uygun hava kapakçığı. |
| Havasız Sprey | Pompa Oranı: 30:1 (min.) Çıkış Debisi (GPM): 3.0 (min.) Malzeme Hortumu: 3/8" I.D. (min.) Meme çapı: .015-.017" Çıkış basıncı (PSI): 2100-2400 (140-150 bar) Filtre Ölçüsü : 60 mesh *Teflon contalar önerilmektedir ve pompa üreticisi/distribütöründe temin edilebilir. |
| Fırça&Rulo(Genel) | Arzu edilen görüntüye, tavsiye edilen kuru film kalınlığına ve yeterli kapatma gücünü elde etmek için birden fazla kat uygulama gerekebilir. Aşırı tekrar fırçalama ve tekrar rulo işlemlerinden kaçınınız.En iyi sonuçlar için, tekrar uygulamayı 24°C 10 dakika içinde yapınız. |
| Fırça | Sadece küçük bölgeler için fırça uygulaması önerilir. Tam boy doğal tüylü bir fırça kullanınız. |

UYGULAMA EKİPMAN REHBERİ

Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

Rulo | Fenolik içerikli, kısa tüylü sentetik rulo kullanın.

UYGULAMA KOŞULLARI

| Durum | Malzeme | Yüzey | Çevre | Nem |
|----------|--------------|--------------|-------------|-----|
| Minimum | 10°C (50°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 10% |
| Maksimum | 38°C (100°F) | 49°C (120°F) | 35°C (95°F) | 80% |

Yüzey sıcaklığı için endüstri standardı çiğlenme sıcaklığının 3°C üstünde olmasıdır. Uyarı: Bu ürün sıvı halde ve kürlenene kadar neme duyarlıdır. Tam olarak kürlenene kadar yüksek nem, çiğlenme ve rutubet ile temastan koruyun. Maksimumun üzerinde nemde uygulama ve/veya kürlenme veya yağmur ve çiğ maruz kalması, üründe parlaklık kaybına ve microkabarıcılara neden olur.

KURUMA SÜRELERİ

| Yüzey Sıcaklığı | Elleçleme/sevkiyat Kuruması | Başka Sonkatlar ile Tekrar Katatma için Kuruma | Son Kürlenme Genel |
|-----------------|-----------------------------|--|--------------------|
| 2°C (35°F) | 36 Saat | 36 Saat | 14 Gün |
| 10°C (50°F) | 16 Saat | 16 Saat | 10 Gün |
| 24°C (75°F) | 8 Saat | 8 Saat | 7 Gün |
| 32°C (90°F) | 4 Saat | 4 Saat | 5 Gün |

Yukarıdaki zamanlar 50 µm kuru film kalınlığındaki zamanlardır. Daha yüksek kuru film kalınlıkları, yetersiz havalandırma, ya da daha düşük sıcaklıklar daha uzun kuruma sürelerine ve dolayısıyla solvent sıkışmasına neden olarak boya problemlerine yol açabilir.

*** Maksimum katatma süresi sınırsızdır.** Yüzeyler temiz ve kuru olmak zorundadır. İyi boyama pratikleri uyarınca, yüzeyi Thinner 214 veya 215 ile silerek adhezyon testi yapmak önerilir. Eğer film hafifçe bir yumuşaklık gösteriyorsa yüzey, zımparalama gibi ciddi bir yüzey hazırlığı gerektirmeden tekrar boyanmaya uygundur.

Carboline Additive 101 bu ürün bilgi föyündeki parametreler dışındaki film oluşum sürecini hızlandırmak için kullanılabilir. Carboline Additive 101 katkısı 7,5-15 gram/Litre veya maksimum 45 gr/Litre oranında kullanılabilir. Bu ilave oranında Additive 101, üretilen ürünün kürlenme hızını -yüzey sıcaklığına bağlı olarak- %25-40 oranında artırırken, karışım ömrünü yaklaşık %40-50 oranında azaltır. Additive 101 kullanımı ile birlikte, bu ürün -7°C'ye kadarki düşük sıcaklıklarda kürlenmeye devam edecektir.

TEMİZLİK & GÜVENLİK

| | |
|---------------------|---|
| Temizlik | Thinner #2 veya Aseton kullanın. Saçılma durumunda, ürünü absorban yardımıyla temizleyip yerel kanunlar uyarınca imha edin. |
| Güvenlik | Bu ürün için hazırlanmış Teknik Föy (TDS) ve MSDS (Malzeme Güvenlik Formu)'nu okuyup, yönlendirdiği kişisel koruyucu ekipmanı kullanın. |
| Havalandırma | Kapalı alanlarda kullanıldığında ve ürün inceltildiğinde, kapsamlı bir havalandırma uygulama sırasında ve sonrasında boya tamamen kürlenene kadar kullanın. Havalandırma sistemi, solvent buhar konsantrasyonunun patlama alt limitine ulaşmasını engelleyebilecek kadar kuvvetli olmalıdır. Ayrıca, düzgün bir havalandırma için, uygulayıcı personel tarafından uygun maskeler kullanılması gerekmektedir. User should test and monitor exposure levels to insure all personnel are below guidelines. Kullanıcı maruziyet seviyelerini test edip takip etmelidir ki tüm personel rehber kaidelerin altında güvende olsun. Eğer kullanıcı maruziyet seviyelerini takip etme şansına sahip değilse, yerel/ulusal onay mercilerinin önerdiği soluma cihazlarını kullanmalıdır. |

Carbothane 134 HG

ÜRÜN BILGI FORMU



AMBALAJLAMA, ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

| | |
|--|--|
| Raf Ömrü | Part A: 24°C'de min. 36 ay Part B: 24°C'de min. 24 ay * Karışım Ömrü: Önerilen depolama koşullarında ve orjinal açılmamış ambalajlarda saklandığında |
| Sevkiyat Ağırlığı (Yaklaşık) | Takım: 20 L A :16 litre (19-25 kg renye bağlı değişken) B: 4 litre Urethane Converter 811 (4,9 kg) |
| Depolama Sıcaklığı & Nemlilik | 4°-43°C 0-80% Bağıl Nem |
| Parlama Noktası (Setaflash) | Carbothane 134 HG Part A: 10° Urethane Converter 811 Part B: 53°C |
| Depolama | İç mekanlarda saklayın Bu ürün solvent-bazlıdır ve burada açıklanmış 4 °C'lik depolama minimum sıcaklığının altındaki sıcaklık dalgalanmalarından 14 günü aşmayacak sürede etkilenmez. Ürünü kullanmadan önce mutlaka karışım esnasında homojenliğini ve düzgünlüğünü kontrol ediniz. |

GARANTİ

Burada yer alan teknik veriler, bilgimiz dâhilinde yayım tarihinde doğru ve uygundur ve önceden bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabidir. Kullanıcı, ürün belirleme veya sipariş öncesinde doğruluğu onaylamak için Carboline Company ile bağlantı kurmalıdır. Doğruluk garantisi verilmez veya verildiği ima edilemez. Ürünlerimizin Carboline kalite kontrol standartlarına uymasını garanti ederiz. Kapsam, performans veya kullanım sonucunda meydana gelen yaralanmalar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Varsa, yükümlülük, ürünlerin yenisiyle değiştirilmesiyle sınırlıdır. CARBOLINE TARAFINDAN KANUNEN, KANUN HÜKMÜ UYARINCA VEYA BİR DİĞER ŞEKİLDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK DA DÂHİL OLMAK ÜZERE NE SARAHATEN NE DE İMA YOLUYLA HİÇBİR GARANTİ VEYA TEMİNAT VERİLMEMEKTEDİR. Yukarıda adı geçen tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Carboline International Corporationın mülkiyetindedir.