

FICHE PRODUIT

SÉLECTION & CARACTÉRISTIQUES

Type générique Polyuréthane acrylique aliphatique. Bi-composant.

Description

Le CARBOTHANE PU 134 est une finition brillante qui se présente sous la forme d'un film lisse et dur facilement lavable. Il résiste très bien aux éclaboussures et aux projections d'acides, d'alcalins et de la plupart des solvants. Il présente une bonne résistance aux éclaboussures et aux projections d'eau douce et d'eau de mer. Il s'applique facilement à l'airless et au pistolet. Il est recommandé pour les extérieurs de bacs, les structures acier et les surfaces béton pour lesquelles une résistance chimique, une solidité et une résistance aux intempéries sont exigées. Le CARBOTHANE PU 134 convient parfaitement pour les industries chimiques et pétrochimiques, celles de la pâte à papier, pour les forages off-shore et les industries exigeantes. Le CARBOTHANE 134 trouve aussi de nombreuses applications dans les domaines de la marine, du traitement des déchets où l'on veut un produit attrayant et à haute résistance.

- Haute brillance et stabilité aux U.V.
- · Excellente flexibilité. Caractéristiques
 - · Excellente résistance à l'abrasion.
 - · Excellente résistance aux intempéries.

Couleur

Coloris standard des nuanciers. Coloris spéciaux sur demande.

Finition

Haute brillance

Primaire

Il peut être utilisé sur les Epoxy, les Uréthanes et tout autre produit recommandé. Typiquement appliqué comme Topcoat sur Carboquard 893, Carbomastic 15/LT, Carbomastic 18, Carboquard 890, Carbozinc 858.

50 µ par couche

Epaisseur sèche

A noter que certaines couleurs peuvent demander plusieurs couches afin d'obtenir une opacité uniforme. Une épaisseur supplémentaire peut être nécessaire sur des surfaces rugueuses pour une question d'aspect.

55.0 %

Extrait sec

45 ± 2% en couleur Aluminium

Rendement théorique

22 m²/l à 25 µm 18 m²/l à 25 µm pour la couleur Aluminium

Hors pertes au mélange et à l'application.

Tel que fourni: 430 g/l

Valeurs de COV

Diluant.#82 ou #25 à 12% en volume: 500 g/l Diluant.#215 à 12% en volume: 490 g/l

En valeurs nominales, ces données peuvent légèrement varier en fonction de la couleur.

Résistance à la température sèche

Continu: 93°C (199°F) Non continu: 121°C (250°F)

Limites | Ne pas utiliser en immersion.

Finitions Normalement aucune.





SUPPORTS & PRÉPARATION DE SURFACE

Général

Les surfaces devront être propres et sèches. Employer la méthode de préparation adéquate pour retirer poussières, huiles et tout autre contaminant pouvant empêcher l'adhésion du produit.

Acier

Appliquer les primaires CARBOLINE recommandés.

Béton

Appliquer les primaires CARBOLINE recommandés. La peinture existante devra avoir une valeur minimale d'adhérence équivalente au niveau 3A selon ASTM D3359 « X adhésion test ».

Surfaces préalablement peintes Léger décapage ou poncage afin de rendre la surface plus rugueuse et casser la brillance. La peinture existante devra avoir une valeur minimale d'adhérence équivalente au niveau 3A selon ASTM D3359 « X adhésion test ». Appliquer les primaires CARBOLINE recommandés.

MÉLANGE & DILUTION

Mélange

Mélanger les parties A et B séparément puis mixer les ensemble. NE PAS FAIRE DE MELANGES PARTIELS DE KITS.

Application par pulvérisation, Diluant.#82 jusqu'à 25% en volume.

ou Diluant.#25 jusqu'à 20% en volume.

Dilution

Application au rouleau, Diluant.#215 jusqu'à 20% en volume améliore le tendu du film. L'utilisation de diluants autres que ceux fournis par CARBOLINE peut diminuer la performance du produit et annuler la garantie produit, que ce soit expressément ou implicitement.

Rapport de mélange | En volume 7:1 (A : B)

Durée de vie du mélange 4 heures à 24°C et moins à des températures plus élevées. La durée de vie du produit s'achève quand le produit devient trop visqueux pour être appliqué.

Ce produit est sensible à l'humidité, elle réduit la durée de vie du mélange et provoque une gélification.

EQUIPEMENT D'APPLICATION

Ci-dessous informations générales de l'équipement à utiliser. Les conditions sur site peuvent demander la modification de ces caractéristiques pour l'obtention du résultat souhaité.

Général

Ci-dessous informations générales de l'équipement à utiliser. Les conditions sur site peuvent demander la modification de ces caractéristiques pour l'obtention du résultat souhaité.

Spray Application

L'équipement de pulvérisation suivant a été jugé adapté à ce produit et peut être obtenu auprès de fabricants tels que Binks, DeVilbiss et Graco.

Pulvérisation conventionnelle Utiliser une pompe équipée d'un double régulateur et d'un agitateur. Diamètre minimum du tuyau, 3/8 "I.D., buse de de 1,2mm et une tête appropriée.

Ratio: 30:1 (min.)

Volume de sortie : 3.0 (min.) 11.5 litres/min Diamètre tuyau : 3/8 " ID minimum

Diamètre buse : 013-.015 " Pression de sortie : 120-200 Bar

Airless

Taille du filtre : 60 mesh

Equipements en Téflon recommandés et disponibles auprès des fabricants de pompes.



FICHE PRODUIT

EQUIPEMENT D'APPLICATION

Ci-dessous informations générales de l'équipement à utiliser. Les conditions sur site peuvent demander la modification de ces caractéristiques pour l'obtention du résultat souhaité.

Brosse & Rouleau | Plusieurs passes peuvent être nécessaires afin d'obtenir l'aspect désiré et l'épaisseur (Général) recommandée.

CONDITIONS D'APPLICATION

Condition	Matériau	Surface	Ambiante	Humidité
Minimum	4°C (39°F)	4°C (39°F)	4°C (39°F)	0%
Maximum	43°C (109°F)	54°C (129°F)	49°C (120°F)	85%

La température de la surface doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée. Sous sa forme liquide ou sous sa forme pulvérisée, ce produit est sensible à l'humidité. Il faut donc protéger la surface de l'humidité et de la condensation jusqu'au séchage complet. Si l'application et/ou le séchage se font dans des conditions d'humidité excessive, ou en cas d'exposition à la pluie ou à la rosée, une perte de brillance et/ou une formation de microbulles peuvent se produire.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temp. de surface	Sec à manipuler	Sec pour être surcouché	Séchage final
4°C (39°F)	10 Heures	10 Heures	14 Jours
16°C (61°F)	6 Heures	6 Heures	10 Jours
24°C (75°F)	3 Heures	3 Heures	7 Jours
32°C (90°F)	30 Minutes	30 Minutes	5 Jours

Ces temps de séchage sont donnés pour un film sec de 50 µm d'épaisseur. Une épaisseur plus importante, une ventilation insuffisante ou des températures plus froides demanderont des temps de séchage plus longs et pourront entrainer une rétention des solvants et une usure prématurée.

NETTOYAGE & SÉCURITÉ

Nettoyage

Utiliser le diluant n°2, n°76 ou l'acétone. En cas de déversement, mettre le produit en déchèterie conformément aux règlements locaux applicables.

Sécurité

Lire et suivre les avertissements de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité. A employer dans des conditions normales d'utilisation. Les personnes devront porter des vêtements de protection, des gants et mettre une crème protectrice sur le visage, les mains et toute autre partie du corps exposée.

Ventilation

Quand le produit est appliqué dans des zones confinées, une circulation d'air devra être créée pendant et après l'application du produit jusqu'au séchage complet. Le système de ventilation devra être capable de prévenir la concentration des vapeurs de solvants afin d'éviter toute explosion. L'utilisateur doit tester et surveiller les niveaux d'exposition. Le personnel utilisera dans tous les cas des masques respiratoires appropriés.

Précaution

Ce produit contient des solvants inflammables. A tenir éloigné d'étincelles et de flammes. Tous les équipements électriques devront être raccordés à la terre et conformes avec le Code Electrique National. Dans les zones où les risques d'explosion existent, les opérateurs devront utiliser des outils ne provocants pas d'étincelles et porter des chaussures antistatiques.

CONDITIONNEMENT, MANUTENTION & STOCKAGE

Durée de vie | Partie A et B : 24 mois à 24°C

FICHE PRODUIT



CONDITIONNEMENT, MANUTENTION & STOCKAGE

Température de | 4°- 43°C

stockage & Humidité | 0-90 % d'humidité relative

Point éclair (Setaflash) | Partie A : 25°C | Partie B : 38°C

Stockage | A l'intérieur et à l'abri du gel

Conditionnement | Partie A : 17,5 L ou 4,375 L Partie B : 2,5 L ou 0,625 L

GARANTIE

Au meilleur de nos connaissances, les données techniques contenues dans le présent document sont véridiques et exactes à la date de leur publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent contacter la société Carboline pour vérifier la conformité du produit avant de l'installer ou de passer commande. Aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Nous garantissons que nos produits sont conformes au contrôle qualité de Carboline. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, la performance ou les blessures liées à l'utilisation. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement des produits. AUCUNE AUTRE GARANTIE D'AUCUNE SORTE N'EST DONNÉE PAR CARBOLINE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE, EN VERTU DE LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE. Toutes les autres marques auxquelles il est fait référence ici sont la propriété de Carboline International Corporation, sauf indication contraire.