

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	Vannfortynnbar akrylbasert primer med gode korrosjonsbeskyttende egenskaper.
<b>Beskrivelse</b>	Carbocrylic 3325 Primer har meget god heft til de fleste underlag. Produktet tørker meget raskt og har god elastisitet og slitestyrke.
<b>Egenskaper</b>	Benyttes som grunning på støpejern- og stålkonstruksjoner.
<b>Farge</b>	Diverse
<b>Glans</b>	Matt
<b>Våtfilmtykkelse</b>	50-130 µm.
<b>Tørrfilmtykkelse</b>	20 - 50 µm (0.79 - 1.97 mils) pr. strøk
<b>Tørrstoffinnhold</b>	45 ±2 volum %
<b>Teoretisk Dekkevne</b>	Ca. 20 m <sup>2</sup> /litr. ved 20 µm.
<b>Egenvekt</b>	1.23 g/cm <sup>3</sup> avhengig av farge.
<b>Viskositet</b>	<b>50 ± 5 sec. DIN 4</b> 16 – 20 sek. ved dypping. 30 – 40 sek. ved luftforstøvet sprøyte. 40 - 50 sek. ved høytrykksprøyte

## UNDERLAG & FORBEHANDLING

<b>Generelt</b>	Underlaget må være rent og tørt ved påføring. Olje og fett fjernes med et egnet løsemiddel som f.eks. Carboline Tynner nr. 10 eller nr. 41. Alkalisk avfetting med f.eks. Carboline Surface Cleaner nr. 3.
-----------------	--

## BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.
<b>Tynning</b>	Tynnes med vann.

## PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

<b>Høytrykksprøyting</b>	Dyse: 0,013 – 0,017" Vinkel: 50 - 80°
<b>Kost &amp; Rull (Generelt)</b>	Kan benyttes til oppflekking og på mindre områder.

## HERDETIDER

<b>Heredetaljer</b>	Tørr etter 30 – 40 min. ved 20°C og 50 % relativ luftfuktighet. Lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenger tørketiden.
---------------------	--

# Carbocrylic 3325 Primer

PRODUKT DATABLAD



## RENGJØRING & SIKKERHET

**Rengjøring** | Vann

**Sikkerhet** | Les og følg all sikkerhetsinformasjon på emballasje, produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak.

## EMBALLASJE, HÅNTERING & LAGRING

**Holdbarhet** | 6 måneder ved 20°C.

**Lagringstemperatur & Fuktighet** | 5° - 45°C  
0 - 95 % relativ luftfuktighet.

**Lagring** | Lagres innendørs og temperert. **TÅLER IKKE FROST!**

**Emballasje** | 20 ltr. spann, 200 ltr. fat og container.

## GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.