

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	Alkydbasert toppstrøk.
<b>Beskrivelse</b>	Benyttes som sistestrøksmaling på stål, treverk, takstein og bølgeblekk.
<b>Egenskaper</b>	Toppstrøksmaling med god værbestandighet. Lett å påføre og vedlikeholde.
<b>Farge</b>	Svart.
<b>Glans</b>	Blank
<b>Primer</b>	Carbocoat 1342
<b>Våtfilmtykkelse</b>	70-90 µm, normalt 75 µm pr. strøk.
<b>Tørrfilmtykkelse</b>	40 - 50 µm (1.57 - 1.97 mils) pr. strøk Normalt 40 µm.
<b>Tørrstoffinnhold</b>	55 ±2 volum %
<b>Teoretisk Dekkeve</b>	13,8 m <sup>2</sup> /ltr. ved 40 µm.
<b>Temp. Resistens (Tørr)</b>	Kontinuerlig: 80°C (176°F) Ikke kontinuerlig: 110°C (230°F)
<b>Toppstrøk</b>	Normalt ingen, men et ekstra strøk kan forlenge levetiden og kan være nødvendig på mørke underlag eller for klare, skarpe farger.
<b>Egenvekt</b>	0.95 g/cm <sup>3</sup> avhengig av farge.

## UNDERLAG & FORBEHANDLING

<b>Generelt</b>	Underlaget må være rent og tørt ved påføring. Påføres forbehandlet stål, fastsittende gammel alkydmaling eller annet underlag etter anbefaling.
-----------------	--

## BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.
<b>Tynning</b>	Tynner nr. 45.

## PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

<b>Høytrykksprøyting</b>	Dyse: 0,015 – 0,021" Trykk: 110-140 kg/cm <sup>2</sup> (1600-2000 PSI)
<b>Kost &amp; Rull (Generelt)</b>	Medium stiv kost eller medium langhåret malerrulle anbefales. Malingen bør "arbeides" inn i stålet.

# Multiguard Taklakk

PRODUKT DATABLAD



## PÅFØRINGSBETINGELSER

Tilstand	Materiale	Overflate	Omgivelse	Fuktighet
Minimum	5°C (41°F)	0°C (32°F)	0°C (32°F)	0%
Maksimum	50°C (122°F)	60°C (140°F)	60°C (140°F)	85%

Må ikke påføres når overflatetemperaturen er mindre enn 3°C over duggpunkt.

## HERDETIDER

Overflatetemp.	Støvtørr	Gjennomtørr	Minimum Overmalingstid
10°C (50°F)	3 Timer	16 Timer	24 Timer
20°C (68°F)	2 Timer	8 Timer	16 Timer
30°C (86°F)	1.5 Timer	6 Timer	12 Timer

Disse tidene er basert på anbefalt TFT. Høyere tørrfilmtykkelse, utilstrekkelig ventilasjon, eller lavere temperaturer vil kreve lengre tørketider og kan gi problemer med innestengte løsemidler.

## RENGJØRING & SIKKERHET

**Rengjøring** | Tynner nr. 45.

**Sikkerhet** | Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak. Allergiske personer bør bruke verneklær, hansker og beskyttende krem i ansiktet og alle utsatte områder.

**Ventilasjon** | All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Der det er mulig skal håndtering av produktet skje ved bruk av punktavsug og generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder alle bestanddelene i produktet og må ikke innåndes.

**Hensyn** | Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

## EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING

**Holdbarhet** | 36 måneder ved 24°C

**Lagringstemperatur & Fuktighet** | 5° - 45°C  
0-95 % relativ luftfuktighet.

**Flammepunkt (Setaflash)** | 39°C

**Lagring** | Lagres tørt og temperert.

**Emballasje** | 20 liter spann

## **GARANTI**

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.