

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	Hurtigtørkende White Spirit-basert alkyd primer.
<b>Beskrivelse</b>	Rusthindrende grunningsmaling. Benyttes med eller uten toppstrøk.
<b>Egenskaper</b>	Grunningsmaling til bruk på områder over vannlinjen som f. eks. overbygg, skuteside, dekk, stores rom, maskinrom, lasterom etc..
<b>Farge</b>	Rød og grå
<b>Glans</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matt</li><li>• Halvblank</li></ul>
<b>Våtfilmtykkelse</b>	95-150 µm, Normalt ca. 100 µm.
<b>Tørrfilmtykkelse</b>	50 - 80 µm pr. strøk.
<b>Tørrstoffinnhold</b>	52 ±2 volum %
<b>Teoretisk Dekkeevne</b>	8,3 m <sup>2</sup> /litr. ved 60 µm.
<b>Temp. Resistens (Tørr)</b>	Kontinuerlig: 80°C Ikke kontinuerlig: 110°C
<b>Toppstrøk</b>	Kan overmales med alkyd malinger som anbefalt.

## UNDERLAG & FORBEHANDLING

<b>Generelt</b>	Underlaget må være rent og tørt ved påføring. Korroderte områder forbehandles til min. St 2 (ISO 8501-1). For mer utsatte områder anbefales blåserensning som vil øke kvaliteten og forlenge levetiden.  Påføres direkte på forbehandlet stål/gammel maling, forbehandlet galvanisert stål/aluminium eller annet underlag som anbefalt.
-----------------	---

## BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.
<b>Tynning</b>	Tynner no.45 (White Spirit)

## PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

<b>Høytrykksprøyting</b>	Dyse: 0,015 – 0,021" Trykk: 150-180 kg/cm <sup>2</sup> (2100-2500 PSI)
<b>Kost &amp; Rull (Generelt)</b>	Medium stiv kost eller medium langhåret malerrulle anbefales. Malingen bør "arbeides" inn i stålet.

# Carbocoat 1342 Primer

PRODUKT DATABLAD



## PÅFØRINGSBETINGELSER

Tilstand	Materiale	Overflate	Omgivelse	Fuktighet
Minimum	5°C (41°F)	0°C (32°F)	0°C (32°F)	0%
Maksimum	40°C (104°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	85%

Må ikke påføres når overflatetemperaturen er mindre enn 3°C over duggpunkt.

## HERDETIDER

Overflatetemp.	Støvtørr	Håndteringstørr	Overmaling
5°C (41°F)	3 Timer	12 Timer	24 Timer
10°C (50°F)	1.5 Timer	8 Timer	24 Timer
20°C (68°F)	1.5 Timer	8 Timer	24 Timer
30°C (86°F)	1 Time	8 Timer	24 Timer

Disse tidene er basert på 60 µm TFT. Høyere filmtykkelse, utilstrekkelig ventilasjon eller lavere temperaturer vil kunne kreve lengre tørketider og kan gi problemer med innestengte løsemidler.

\* Anbefalt overmaling er Carbocoat 1343 Finish. Kan normalt overmales med Carbocoat 1343 Finish innen 1 time og/eller etter 24 timer.

## RENGJØRING & SIKKERHET

**Rengjøring** | Tynner nr. 45 (White Spirit).

**Sikkerhet** | Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak. Allergiske personer bør bruke verneklær, hansker og beskyttende krem i ansiktet og alle utsatte områder.

**Ventilasjon** | All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Der det er mulig skal håndtering av produktet skje ved bruk av punktavsug og generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder alle bestanddelene i produktet og må ikke innåndes.

**Hensyn** | Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

## EMBALLASJE, HÅNTERING & LAGRING

**Holdbarhet** | 24 måneder ved 24°C

**Lagring** | Lagres tørt og temperert.

**Emballasje** | 20 liter

## GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.