

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	To-komponent, alifatisk polyuretan/polyester.
<b>Beskrivelse</b>	Carbothane 8810 er en korrosjonsbeskyttende maling; værbestandig og fargeekte. Gir en glatt og hard overflate som er lett å holde ren. Utmerket resistens mot spill av syrer, alkalier, løsemidler, salt og vann. God slitestyrke.
<b>Egenskaper</b>	Carbothane 8810 benyttes hvor det stilles normale krav til korrosjonsbeskyttelse. Særdeles godt egnet til bruk innen kjemisk industri, landbruksmaskiner og annen tungindustri.
<b>Farge</b>	De fleste RAL farger og andre på bestilling.
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Våtfilmtykkelse</b>	100-225 µm, normalt 160 µm. pr. strøk.
<b>Tørrfilmtykkelse</b>	50 - 100 µm (1.97 - 3.94 mils) pr. strøk Normalt 75 µm. pr. strøk.
<b>Tørrstoffinnhold</b>	55 ± 2 volum %
<b>Teoretisk Dekkeve</b>	6,0 – 6,7 m <sup>2</sup> /ltr. ved 75 µm tørrfilm.
<b>Temp. Resistens (Tørr)</b>	Kontinuerlig: 110°C (230°F) Ikke kontinuerlig: 130°C (266°F)
<b>Begrensninger</b>	Ikke anbefalt for neddykking i væske i lengre tid.
<b>Toppstrøk</b>	Overmales normalt ikke. Kan overmales med de aller fleste malinger som vinyl, akryl, epoksy og polyuretan. Tidligere malte flater mattes ned før overmaling.
<b>Egenvekt</b>	1.27 g/cm <sup>3</sup> avhengig av farge

## UNDERLAG & FORBEHANDLING

<b>Generelt</b>	<b>Underlag:</b> Jern, stål og støpegods. Underlaget må være rent og tørt. Olje og fett fjernes med et egnet løsemiddel f.eks. Carboline Tynner nr. 2 eller Carboline Surface Cleaner nr. 3.
<b>Stål</b>	Sandblåsing til 40-60 my ruhet for optimal vedheft.

## BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Rør opp komponent A separat og bland i forholdet A : B = 4 : 1 (volum deler) og rør godt sammen. Mekanisk røreverk anbefales.
<b>Tynning</b>	Bruksferdig, men kan tynnes med Carboline Tynner nr. 25.
<b>Brukstid</b>	Ca. 1 time ved 25°C og lenger ved lavere temperatur.

# Carbothane 8810

PRODUKT DATABLAD



## PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene nedenfor er generelle retningslinjer for påføringsutstyr egnet for dette produktet. Lokale forhold der produktet påføres kan kreve justeringer av disse retningslinjene for å oppnå best resultat.

**Høytrykksprøyting** | Dyse: 0,013 – 0,019"  
Trykk: 160 kg/cm<sup>2</sup> (2200 PSI)

**Kost & Rull (Generelt)** | Kan benyttes på mindre områder.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Tilstand	Materiale	Overflate	Omgivelse	Fuktighet
Minimum	5°C (41°F)	0°C (32°F)	0°C (32°F)	0%
Maksimum	40°C (104°F)	45°C (113°F)	45°C (113°F)	85%

Må ikke påføres når overflatetemperaturen er mindre enn 3°C over duggpunkt.

## HERDETIDER

Overflatetemp.	Støvtørr	Overmaling	Herdetid
5°C (41°F)	8 Timer	16 Timer	8 Dager
10°C (50°F)	4 Timer	8 Timer	6 Dager
20°C (68°F)	2 Timer	4 Timer	4 Dager
30°C (86°F)	1.5 Timer	3 Timer	3 Dager

\* Disse tidene er basert på 100 µm TFT. Høyere filmtykkelse, utilstrekkelig ventilasjon eller lavere temperaturer vil kreve lengre tørketider og kan gi problemer med innestengte løsemidler.

## RENGJØRING & SIKKERHET

**Rengjøring** | Carboline Tynner nr. 2

**Sikkerhet** | Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak. Allergiske personer bør bruke verneklær, hansker og beskyttende krem i ansiktet og alle utsatte områder.

**Ventilasjon** | All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Der det er mulig skal håndtering av produktet skje ved bruk av punktavsug og generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder alle bestanddelene i produktet og må ikke innåndes.

**Hensyn** | Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

## EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING

**Holdbarhet** | Part A: 36 måneder ved 24°C  
Part B: 24 måneder ved 24°C

**Lagringstemperatur & Fuktighet** | 5° - 45°C  
0 - 95 % relativ luftfuktighet

**Lagring** | Lagres innendørs.

---

## EMBALLASJE, HÅNDBTERING & LAGRING

---

**Emballasje** | Part A: 16 liter  
Part B: 4 liter

### GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.