

EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

Generisk Type	Tre-komponent, løsemiddelfri polyuretanbasert primer og bindemiddel
Beskrivelse	Carboseal 320 brukes som bindemiddel til Carboseal 300-serie systemet. Carboseal 320 kan benyttes med sand for å gi en anti-skli overflate. Carboseal 320 kan også benyttes som kun primer på betong og asfalt
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Løsemiddelfri• Luktfri under påføring
Farge	Naturell
Glans	Blank
Tørrstoffinnhold	100%
Egenvekt	Komponent A: 1,6 kg/l Komponent B: 1,3 kg/l Komponent C: 2,65 kg/l A+B+C: 1,8 kg/l

BLANDING & TYNNING

Blanding	Produktet leveres i fullstendige enheter av A + B + C. Ikke del opp komponentene da det kan påvirke sluttresultat, alltid bland hele sett. Tilsett all Part B i Part A og bland godt sammen før tilsats av Part C (Filler). Forsikre deg om at all Part C er blandet inn fra sidene i spannet og blandet godt sammen med de andre komponentene. Mekanisk røreverk anbefales. Bland sammen med lav hastighet slik at luft ikke piskes inn.
Brukstid	20 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer blir brukstiden kortere.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Tilstand

Anbefalt temperatur på underlag er 10-25°C, men ikke under 5°C
Temperaturen på underlaget skal være 3°C over duggpunkt under påføringen og herdingen.
Temperaturen bør ikke falle under 5°C første døgnet etter påføringen.

HERDETIDER

Overflatetemp.	Støvtørr	Maksimum Toppstrøkstid	Tørketid (Lett fottrafikk)	Tung Trafikk
10°C (50°F)	10 Timer	36 Timer	30 Timer	36 Timer
20°C (68°F)	5 Timer	24 Timer	16 Timer	24 Timer

Produktet er utherdet etter 5-7 dager. Høy fuktighet i tidlig fase av herdingen kan resultere i overflatedefekter i form av hvitt og matt overflate (blooming). Ikke dekk til eller vask innen første døgnet av herdingen.

Carboseal 320

PRODUKT DATABLAD



EMBALLASJE, HÅNTERING & LAGRING

Lagring	12 måneder i uåpnede spann Oppbevares tørt innendørs mellom 5-40°C.
Emballasje	30 kg sett (16,7 liter): Part A: 18,4 kg Part B: 4,0 kg Part C: 7,6 kg

GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.