

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	To-komponent, løsemiddelfri polyuretanbasert toppstrøk
<b>Beskrivelse</b>	Carboseal 330 brukes som et toppstrøk/sealer for anti-skli overflate til Carboseal 320.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Løsemiddelfri</li><li>• Luktfri under påføring</li><li>• Fleksibel</li></ul>
<b>Glans</b>	Blank
<b>Tørrstoffinnhold</b>	100%
<b>Egenvekt</b>	Komponent A: 1,5 kg/l Komponent B: 1,3 kg/l A+B: 1,5 kg/l

## BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Produktet leveres i fullstendige enheter av A + B. Ikke del opp komponentene da det kan påvirke sluttresultat, alltid bland hele sett.  Tilsett all Part B i Part A og bland godt sammen. Mekanisk røreverk anbefales. Bland sammen med lav hastighet slik at luft ikke piskes inn.
<b>Brukstid</b>	20 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer blir brukstiden kortere.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

### Tilstand

Anbefalt temperatur på underlag er 10-25°C, men ikke under 5°C  
Temperaturen på underlaget skal være 3°C over duggpunkt under påføringen og herdingen.  
Temperaturen bør ikke falle under 5°C første døgnet etter påføringen.

## HERDETIDER

Overflatetemp.	Støvtørr	Maksimum Toppstrøkstid	Tørketid (Lett fottrafikk)	Tung Trafikk
10°C (50°F)	10 Timer	36 Timer	30 Timer	36 Timer
20°C (68°F)	6 Timer	24 Timer	16 Timer	24 Timer

Produktet er utherdet etter 5-7 dager. Høy fuktighet i tidlig fase av herdingen kan resultere i overflatedefekter i form av hvitt og matt overflate (blooming). Ikke dekk til eller vask innen første døgn av herdingen.

## EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING

<b>Lagring</b>	12 måneder i uåpnede spann  Oppbevares tørt innendørs mellom 5-40°C.
<b>Emballasje</b>	<b>20 kg sett (13,8 liter):</b> Part A: 16,0 kg Part B: 4,0 kg

# Carboseal 330

## PRODUKT DATABLAD

---



### **GARANTI**

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.