

SÉLECTION ET SPÉCIFICATIONS

Type générique	Acrylique siliconé de finition, mono-composant (séché à l'air)
Description	Revêtement séché à l'air disponible en différentes couleurs, adapté pour l'exposition aux hautes températures jusqu'à 260 °C (500 °F). Étant séché à l'air, ce produit permet des délais avant manipulation plus courts en atelier que d'autres revêtements haute température. Un durcissement à chaud au-dessus de 149 °C (300 °F) est acceptable et permet d'augmenter la résistance et l'intégrité du revêtement.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la chaleur jusqu'à 260 °C (500 °F) en version noire** • Durcissement possible par séchage à l'air • Application en une seule couche • Excellente résistance aux chocs thermiques • Bonne tenue aux intempéries et bonne stabilité des couleurs • Teneur en COV conforme • Couleurs RTS disponibles <p>** La plupart des couleurs sont résistantes jusqu'à un maximum de 232 °C (450 °F)</p>
Couleur	Disponible en différentes couleurs. La couleur standard est le noir (C900); autres couleurs disponibles.
Fini	Semi-brillant
Apprêt	Auto-apprêtant sur l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces métallisées. Pour l'acier au carbone, appliquer par-dessus un apprêt au zinc recommandé. Sur un apprêt au zinc inorganique, une couche pulvérisée au brouillard pourrait s'avérer nécessaire pour atténuer la formation de bulles.
Épaisseur de feuil sec	38 - 51 microns (1.5 - 2 mils) par couche Ne pas dépasser 2,5 mils (63 microns) en une seule couche.
Teneur en solides	Par volume 40% +/- 2%
Taux de couverture théorique	15.7 m ² /l à 25 microns (642 pi ² /gal à 1.0 mils) 10.5 m ² /l à 38 microns (428 pi ² /gal à 1.5 mils) 7.9 m ² /l à 50 microns (321 pi ² /gal à 2.0 mils) Tenir compte des pertes lors du mélange et de l'application.
Valeurs COV	Tel que fourni : 2,6 lb/gal (312 g/l) Diluant n° 236E : à 16 oz/gal (12,5 %) : 2,6 lb/gal (324 g/l) Ces valeurs sont nominales et pourraient varier légèrement selon la couleur.
Couches de finition	Non applicable

PRÉPARATION DES SURFACES D'APPLICATION

Directives générales	Les surfaces doivent être propres et sèches. Utiliser des méthodes adéquates pour éliminer la saleté, la poussière, les huiles et autres contaminants qui pourraient nuire à l'adhérence du revêtement.
-----------------------------	---

Thermaline 4900 VOC

FICHE PRODUIT



PRÉPARATION DES SURFACES D'APPLICATION

Acier	SSPC-SP 10 avec profil de surface de 1,0 à 1,5 mil (13 à 25 microns) si appliqué directement sur le métal. Si appliqué sur un apprêt recommandé Carboline, suivre les instructions de préparation de surface spécifiques à l'apprêt utilisé.
Instructions spéciales	Pour une application sur de l'aluminium, de l'acier inoxydable ou des surfaces métallisées, suivre les mêmes instructions de préparation de surface que celles fournies dans la section Acier ci-dessus.

MÉLANGE ET DILUTION

Mélange	Bien mélanger jusqu'à obtenir une consistance uniforme avant d'utiliser le produit.
Dilution	Normalement non nécessaire. Peut être dilué jusqu'à 16 oz/gal (12,5 %) en volume avec le diluant n° 236E pour les applications « chaudes » au-delà de 66 °C (150 °F). L'utilisation de diluants autres que ceux fournis ou recommandés par Carboline peut dégrader les performances du produit et annuler la garantie, expresse ou implicite.

DIRECTIVES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT

Des directives générales relatives à l'équipement, pour l'application de ce produit, sont fournies ci-dessous. Il peut être nécessaire de modifier ces directives en fonction des conditions du chantier pour obtenir les résultats souhaités.

Pulvérisation (directives générales)	L'équipement de pulvérisation suivant a été jugé adapté pour l'application de ce produit. Une pulvérisation classique est recommandée.
Pulvérisation classique	Contenant pressurisé équipé d'un double régulateur, d'un tuyau flexible de 3/8 po (diam. interne min.), d'une buse de 0,052 po (diam. interne) et du chapeau d'air approprié. Utiliser un air comprimé de capacité suffisante pour le bon fonctionnement de l'équipement. Maintenir le pistolet à environ 10 à 12 po de la surface, à angle droit. Chevaucher de moitié à chaque passage. Appliquer 4,0 à 5,0 mils de feuil humide pour obtenir l'épaisseur de feuil sec souhaitée.
Pinceau et rouleau (directives générales)	Recommandés pour les retouches de petites surfaces ou lorsque l'application par pulvérisation n'est pas autorisée. Éviter de repasser plusieurs fois au pinceau ou au rouleau.
Pinceau	Utiliser un pinceau à poils mi-durs.
Rouleau	Utiliser un rouleau Mohair à poils courts avec noyau résistant aux solvants.

CONDITIONS D'APPLICATION

Condition	Matériau	Surface	Ambiante	Humidité
Minimum	13°C (55°F)	4°C (40°F)	4°C (40°F)	0%
Maximum	35°C (95°F)	149°C (300°F)	49°C (120°F)	90%

Pour ce produit, la température de la surface d'application doit simplement se situer au-dessus du point de rosée. La condensation qui se produit lorsque la température de la surface d'application est plus basse que le point de rosée peut causer la formation de rouille instantanée sur l'acier préparé et nuire à l'adhérence à la surface. Des techniques d'application spéciales peuvent s'avérer nécessaires au-dessus ou en dessous des conditions normales d'application.

DURÉE DE DURCISSEMENT

Temp. de surface	Sec pour finition avec produit même	Sec au toucher
25°C (77°F)	4 heures	1 heure

Ces temps sont basés sur une épaisseur de feuil sec de 2,0 mils (50 microns). Si l'épaisseur de feuil est plus grande, la ventilation insuffisante ou les températures plus froides, des temps de durcissement plus longs sont nécessaires, et un piégeage du solvant et une détérioration prématurée du revêtement peuvent se produire. Ce produit est un revêtement durci à température ambiante, mais ses performances sont optimales lorsque le durcissement final se produit aux températures de service de 149 °C (300 °F) pendant 3 heures. Après 2 heures d'évaporation à 24 °C (75 °F), augmenter lentement la température jusqu'à 149 °C (300 °F) sur une période de six heures.

NETTOYAGE ET SÉCURITÉ

Nettoyage | Utiliser le diluant n° 2. En cas de déversement, absorber le produit et le mettre au rebut conformément aux règlements applicables.

Sécurité | Lire et respecter toutes les mises en garde indiquées dans la fiche technique du produit, ainsi que dans la fiche de données de sécurité du produit. Suivre des précautions normales de sécurité au travail.

Ventilation | Lorsque cet additif est utilisé dans des espaces clos, une circulation d'air complète doit être assurée pendant et après l'application, jusqu'au durcissement du revêtement. Le système de ventilation doit être capable d'empêcher la concentration des vapeurs de solvants d'atteindre la limite inférieure d'explosivité des solvants utilisés. L'utilisateur doit tester et surveiller les niveaux d'exposition pour s'assurer que tous les membres du personnel sont en dessous des limites préconisées. Dans l'impossibilité de surveiller les niveaux d'exposition, un respirateur à adduction d'air approuvé par NIOSH/MSHA pourrait s'avérer nécessaire.

Nettoyage et sécurité | Ce produit contient des solvants inflammables. Tenir à l'écart des étincelles et des flammes. Toute installation électrique doit être réalisée et mise à la terre conformément au Code électrique national. Dans les régions où il existe des risques d'explosion, les travailleurs sont tenus d'utiliser des outils non ferreux et de porter des chaussures conductrices et anti-étincelles.

EMBALLAGE, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Durée de conservation | 24 mois min. à 24 °C (77 °F)
*Durée de conservation : (valeur annoncée) lorsque le produit est conservé dans les conditions d'entreposage recommandées et dans les contenants d'origine non ouverts.

Poids à l'expédition (approximatif) | 1 gallon : 14 lb (6,4 kg)
5 gallons : 70 lb (32 kg)

Température et humidité d'entreposage | 4 à 43 °C (40 à 100 °F)
Humidité relative 0 à 90 %

Point d'éclair (Setaflash) | 39 °C (102 °F)
37 °C (98 °F) pour la couleur C901 (Aluminium)

Entreposage | Entreposer à l'intérieur.

Thermaline 4900 VOC

FICHE PRODUIT



GARANTIE

Au meilleur de nos connaissances, les données techniques contenues dans le présent document sont véridiques et exactes à la date de leur publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent contacter la société Carboline pour vérifier la conformité du produit avant de l'installer ou de passer commande. Aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Nous garantissons que nos produits sont conformes au contrôle qualité de Carboline. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, la performance ou les blessures liées à l'utilisation. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement des produits. **AUCUNE AUTRE GARANTIE D'AUCUNE SORTE N'EST DONNÉE PAR CARBOLINE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE, EN VERTU DE LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.** Toutes les autres marques auxquelles il est fait référence ici sont la propriété de Carboline International Corporation, sauf indication contraire.