

## DATOS DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN

<b>Tipo genérico</b>	Epóxico modificado
<b>Descripción</b>	Epóxico de dos componentes que presenta adhesión superior en el concreto y el acero. Se usa principalmente como primario/sellador para superficies de concreto y como sellador para una variedad de coberturas resistentes a productos químicos.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelentes propiedades humectantes</li> <li>• Libre de solventes</li> <li>• Excelente durabilidad</li> <li>• Excelente adhesión</li> <li>• Compatible con varios acabados</li> </ul>
<b>Color</b>	Ambar
<b>Espesor de película seca</b>	127 - 508 micras (5 - 20 milésimas) por capa
<b>Contenido de sólidos</b>	Por volumen 100%
<b>Tasa de cobertura teórica</b>	39.4 m <sup>2</sup> /l a 25 micras (1604 pies <sup>2</sup> /gal a 1.0 milésimas de pulgada) 7.9 m <sup>2</sup> /l a 125 micras (321 pies <sup>2</sup> /gal a 5.0 milésimas de pulgada) 2.0 m <sup>2</sup> /l a 500 micras (80 pies <sup>2</sup> /gal a 20.0 milésimas de pulgada) Tenga en cuenta la pérdida de producto durante el mezclado y la aplicación.
<b>Valores de COV</b>	Como se suministra: 0

## SUSTRATOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

<b>General</b>	Las superficies deben estar limpias y secas. Emplee métodos adecuados para eliminar suciedad, polvo, aceite y cualquier otro contaminante que pudiera interferir con la adhesión del recubrimiento.
<b>Concreto</b>	Concreto: Limpio y seco. Elimine todo el concreto suelto y dañado. No aplique recubrimiento a menos que el concreto se haya curado por lo menos 28 días a 21°C (70°F) y 50% Humedad Relativa o equivalente. Prepare las superficies de conformidad con ASTM D4258 (Limpieza de Superficies de Concreto) y ASTM D4259 (Desgaste de Concreto). Las socavaciones en el concreto podrían necesitar relleno/ resanado.

## MEZCLADO Y DILUCIÓN

<b>Mezclado</b>	Mezcle la resina de Parte A con el endurecedor de Parte B hasta tener color y consistencia uniformes.
<b>Relación</b>	2:1 (Parte A: Parte B)
<b>Vida útil</b>	60 minutos a 24°C (75°F)

# Semstone 110

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



## PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

**General** | Aplique sobre la superficie preparada usando jalador, rodillo o brocha. Aplique Semstone 110 para humedecer y sellar la superficie completamente. No permita encharcamiento.  
**Nota:** Para evitar potenciales problemas de liberación de gases, Carboline recomienda aplicar Semstone 110 mientras la temperatura ambiente vaya bajando. Como es habitual en epóxicos y novolacs, en ciertas condiciones como baja temperatura y alta humedad, el producto puede desarrollar una película aceitosa en su superficie, conocida como "opacidad". Esta opacidad debe eliminarse con agua y jabón antes de aplicar otra capa.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Condición	Material	Superficie	Ambiente	Humedad
Mínima	10°C (50°F)	10°C (50°F)	10°C (50°F)	0%
Máxima	32°C (90°F)	43°C (109°F)	43°C (109°F)	90%

## PROGRAMA DE CURADO

Temp. de la superficie	Seca al tacto	Tiempo máximo para aplicar otra capa
10°C (50°F)	24 Horas	4 Días
18°C (65°F)	10 Horas	3 Días
27°C (80°F)	6 Horas	48 Horas
35°C (95°F)	5 Horas	24 Horas

\*Semstone 110 puede cubrirse aun estando húmedo. Verifique la ficha técnica del acabado específico o consulte al Servicio Técnico de Carboline para instrucciones específicas.

## LIMPIEZA Y SEGURIDAD

**Limpieza** | Solventes Tolueno y Xileno

**Seguridad** | Lea y siga todas las precauciones de la ficha técnica de este producto su hoja de seguridad (MSDS). Las personas con hipersensibilidad deben usar ropa protectora y guantes, además de crema protectora en cara, manos y toda área expuesta.

**Ventilación** | Cuando se use en áreas cerradas, debe haber circulación de aire completa durante y después de la aplicación hasta que se cure el revestimiento. El sistema de ventilación debe evitar que la concentración de vapores de solventes usados alcance el límite mínimo de explosión. El usuario debe probar y monitorear niveles de exposición para garantizar que todo el personal respete la guía. Si no se pueden monitorear los niveles, use respiradores aprobados por MSHA/NIOSH.

**Precaución** | Peligro de incendio y explosión: Este producto contiene menos de 1% de componentes volátiles, sin embargo, los vapores son más densos que el aire y pueden viajar grandes distancias, encenderse y producir fognazos. Elimine todas las fuentes de ignición. Mantenga fuera de alcance de chispas y flamas abierta. Todo equipo e instalaciones eléctricas deben aterrizarse de conformidad con el Código Nacional de Electricidad. En áreas en donde hay riesgo de explosión, el personal involucrado debe usar herramientas no ferrosas y usar calzado conductor y que no genere chispas.

## EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**Vida de almacenamiento** | Parte A y Parte B: 24 meses

**Almacenamiento** | Almacene en interiores, 50-90°F (10-32°C)

---

## EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

---

<b>Peso de envío</b>	Unidad de 1.5 galones: 15 lb. (7 kg)
<b>(Aproximado)</b>	Unidad de 15 galones: 146 lb. (67 kg)

<b>Punto de ignición</b>	Parte A: 150°C (302°F)
<b>(Setaflash)</b>	Parte B: 110°C (230°F)

## GARANTÍA

Según nuestro leal saber y entender, los datos técnicos incluidos en el presente documento son verdaderos y precisos a la fecha de la publicación y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. El usuario debe comunicarse con Carboline Company para verificar que sean correctos antes de su especificación o pedido. No se otorga ni se presume garantía de precisión alguna. Garantizamos que nuestros productos satisfacen el control de calidad de Carboline. No asumimos responsabilidad alguna de la cobertura, el desempeño o las lesiones resultantes del uso. De existir responsabilidad, está limitada al reemplazo de los productos. CARBOLINE NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA NI IMPLÍCITA, ESTABLECIDA POR LA LEY, DE PLENO DERECHO, O DE OTRA MANERA, INCLUIDAS LA COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia arriba son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario.