

Reactamine® 760



Reactamine 760 provee una excelente protección contra la corrosión tanto para concreto como para acero. Es ideal para servicio de inmersión en agua y en ambientes de tratamiento de efluentes. Provee segura protección contra la corrosión microbiológicamente inducida (MIC) y niveles de sulfuro de hidrógeno vistos en plantas de líquidos cloacales.

DETALLES DEL PRODUCTO Reactamine 760 es un poliuretano híbrido elastomérico, aromático, de dos componentes, 0 VOC, 100% de sólidos utilizado en una variedad de aplicaciones industriales donde se necesitan pinturas con excelentes características de barrera. Es un producto amigable con el medio ambiente, libre de MOCA y hecho de ingredientes de fuentes renovables. Reactamine 760 es resistente a ambientes ácidos, alcalinos y otros servicios corrosivos. Es una opción excelente para servicios en agua y efluentes incluyendo inmersión.

APLICACIONES

TRATAMIENTO DE EFLUENTES
POZOS DE ACCESO Y POZOS DE AGUA
CUENCAS DE SEDIMENTACIÓN
CLARIFICADORES
DIGESTIÓN ANAERÓBICA
COMPUERTAS
TOLVAS CUBIERTAS
TORRES DE ENFRIAMIENTO
TUBERÍAS
CONTENEDOR SECUNDARIO

CARACTERÍSTICAS

- › Aprobado por UL ANSI/NSF std. 61 agua potable
- › Aprobación FDA, cumple con 21 CFR 175.300 Método D, E & G y contacto directo con comida seca
- › Producto amigable con el medioambiente; VOC cero y poco olor
- › Baja temperatura de curado
- › Película fuerte con excelente resistencia al impacto, abrasión y desgarró
- › Características de rápido armado que resultan en un rápido retorno al servicio
- › Fórmula amigable con el aplicador con un acabado suave
- › Cubre concreto rugoso, rajaduras, soldaduras, filos y pernos en una sola mano
- › Película monolítica que es una membrana densa con baja permeabilidad
- › Alta productividad en equipo de aspersión de componentes múltiples
- › Fácil de reparar, se emparcha a mano usando los kits de reparación
- › Opciones de empaque: kits de 150, 75 y 15 galones

Reactamine® 760

Producto de Calidad Respaldo por un Servicio de Calidad

- › Carboline tiene más de 64 años resolviendo problemas de corrosión y de protección pasiva contra fuego
- › Carboline cuenta con centros de servicio industrial y oficinas de venta alrededor del mundo
- › Red global de ventas, soporte técnico y más de 20 plantas de manufactura en todo el mundo
- › Líder mundial con un equipo de servicio en campo, apoyo técnico y de ingeniería
- › Certificado ISO 9001

Razones para utilizar Reactamine 760

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO	VENTAJA	BENEFICIO
Rápido secado al tacto y para manipuleo	Tanques de retorno, clarificadores, vagones de ferrocarril u otras aplicaciones de rápida vuelta al servicio	Reduce los costos asociados con el apagado de una instalación o pieza de equipo para realizar tareas de mantenimiento de pintura
Cero VOC	Cumple las regulaciones de VOC; condiciones de trabajo seguro	Menores requerimientos de ventilación, se puede aplicar un área mayor en un período de tiempo determinado
Alta formación de película (3+ mm en una sola capa)	Espesor de película grueso permite completar el trabajo en una sola mano	Eliminación de capas múltiples que permite completar cualquier trabajo en menor tiempo, reduce las horas de manos de obra reduciendo en consecuencia los costos totales de labor de un trabajo
Mayor tiempo de gel	Permite usar equipo de pulverización de componentes múltiples con manguera flexible de una sola línea	Más fácil de usar, menos cansancio para los trabajadores, mayor control sobre el patrón de spray y menos desperdicios
Película dura y resistente	Capacidad para resistir daño durante un período de vida útil en servicio más largo	Bajos costos de mantenimiento y vida útil extendida

Tabla de Curado

TEMPERATURA DE SUPERFICIE	SECO AL TACTO	LIBRE DE PEGAJOSIDAD	TRÁNSITO PEATONAL LIVIANO	CURADO PARA SERVICIO DE INMERSIÓN EN AGUA POTABLE O EFLUENTES*
23°C	50-60 minutos	1 Hora	1.5 Horas	2 Horas
3°C	2 Horas	4 Horas	6 Horas	16 Horas

* Consultar al Servicio Técnico por otros servicios.



Stoncor South Cone S.A.
Einstein 1095 - Garin
Parque Industrial OKS
Buenos Aires, Argentina
(54 11) 5032 3113
www.carboline.com.ar